



DEKOTHERM® cinkporos hőálló alapozó

Budalakk
Innova Kft.

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: szilikonmúgyanta alapú, magas cinkportartalmú, egykomponensű, levegőn száradó hőálló festék.

Kereskedelmi elnevezés

- DEKOTHERM® cinkporos alapozó

Alkalmazási terület: nagy hőigénybevételnek kitett acélfelületek bevonására szolgál. A DEKOTHERM® cinkporos alapozó 550 °C hőmérsékletig alkalmazható. Előnyösen alkalmazható kazánok, fűtőcsövek, hőkandallók, kipufogók, olajkályhák, hőcserélők, stb. felületvédelmére. Fedőbevonatként a DEKOTHERM® hőálló ezüst, RAL 9006 alkalmazandó.

Minőségi jellemzők:

Külső:	homogén eloszlású szuszpenzió
Nem illó anyagtartalom:	80%
Kifolyási idő (Mp. 4):	min. 50 sec
Száradási idő (20 °C-on):	
Porszáráz:	10 perc
Ragadásmentes:	2 óra
Szállítható:	8 óra
Elméleti kiadósság:	0,12 kg/m ² /30 µm réteg
Fényesség:	matt

Színválaszték: szürke.

HASZNÁLAT

A DEKOTHERM® cinkporos alapozó alkalmazásánál a felületet homok- vagy szemcseszórással kell előkészíteni Sa 1½ felületi tisztaságra. Bevonatrendszer kialakításánál célszerű legalább két réteg felhordása, rétegenként 30 µm rétegvastagságban. Az egyes rétegek felszórása között, szobahőmérsékleten minimum 24 óra száradási időt kell biztosítani. A DEKOTHERM® cinkporos alapozó felhordása a felületre ecseteléssel vagy szórással történhet. A teljes bevonatrendszer 24 órán át szobahőmérsékleten való szárítást kívá, majd fokozatosan, egyenletes felfűtést követően 550 °C hőigénybevételnek is kitehető.

Hígítás: DEKOTHERM® hígító 544 vagy aromás hígítóval

Tárolási, garanciális idő: az MSZ 13910 előírása szerint, hibátlan göngyölegben tárolva a gyártástól számított **12 hónap**.

Csomagolás: 30 kg-os egységekben fémdobozban.

Tűzvédelmi előírás: „B” tűzveszélyességi osztályba tartozik. **Tűz- és robbanásveszélyes!**

Egészségre káros anyagtartalom: max. 20 % aromás oldószert tartalmaz. A felhasználás során egyéni védőfelszerelés (gumikesztyű, védőálarc, védőszemüveg) használatát és a helyiség jó szellőztetését biztosítani kell.

Szállítási feltételek:

Lobbanáspont: >24 °C

ADR/RID: 3.III

UN szám: 1263

IMCO: 3.3

A termékismertető tájékoztató jellegű. A felhordás feltételeit mindig az adott helyi körülményekkel kell összhangba hozni. Speciális esetekben, szakembereink tanácsadását javasoljuk igénybe venni!