

A termék előnyei




3 papírréteg



Bármely diszperziós festékekkel könnyen átfesthető



Sima hátoldala folytán kevesebb ragasztófelhasználás



Áthidalja a falrepedéseket



PVC-mentes



Nagy nyomásstabilitású



Komposztálható



Vízpáraáteresztő




Egyszerű megmunkálás



Vlies ragasztó

A megmunkálás

1. Az alapfelület száraz, tiszta, szilárd, szívóképes és sima legyen. A csík szélességét a falon jelölje meg és függőzze ki.



5. A csíkokat azonos ideig, 15 percig hagyja átitatódni.

2. A felragasztáshoz Vlies-ragasztót vagy Speciális ragasztót 1:20 arányban (200 g 4 l vízben) kell használni.



6. A Novaboss®Pro tapétát függőlegesen és ütközésre illetve ragassza fel. Hólyag- és ráncmentesen nyomja rá tapétázó kefével vagy szivacsgumi-hengerrel.

3a. Ragasztóval történő bevonás kézzel: A csíkokat vágja méretre a falmagasság plusz ráhagyásnak megfelelően és egyenként vonja be ragasztóval. Ügyeljen a mintázat illesztésére.



7. A sarkokban a leválasztást tapétázó lapátkával és vágókéssel vagy ollóval végezze el.

vagy **3b.** Ragasztóval történő bevonás ragasztókészülékkel: A csíkokat húzza keresztül a ragasztókészüléken és vágja le. Ügyeljen a mintázat illesztésére.



8. A külső sarkokon a tapétázás nem átfedéssel történik. Itt az elválasztást pontosan az élen végezze.

4. A ragasztóval bevont csíkokat 2/3 az 1/3-hoz hajtsa össze. A hurkokat ne törje meg.



9. Száradás után egy rétegben javasolt átfesteni. Ehhez jó minőségű matt v. selyemfényű diszperziós festéket javasolunk.

Termék leírása

Gyártó

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Termék megnevezése

ERFURT-Novaboss®Pro

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Novaboss®Pro egy fehér, háromrétegű, speciálisan nyomott tapéta.

A gyártási eljárás abból áll, hogy két papírréteget összeolvasztanak és egy speciális eljárással mintásra nyomnak, majd egy harmadik papírréteget rá lesz kasírozva, mely simán marad. Az összes ERFURT-Novaboss®- Pro- fajta ugyanazzal a gyártástechnológiával van gyártva, és csak mintázatukban különböznek.

Az ERFURT-Novaboss®Pro termékeket újrahasznosítható háztartási hulladékkal kell eltávolítani. A természetes alapanyagok maguktól visszatérnek az ökológiai körforgásba.

Tulajdonságok

A három papírréteg alapján az ERFURT-Novaboss®Pro különösen szerkezet-stabil és nyomásra érzékeny feldolgozáskor. A sima hátoldal miatt a ragasztó felhasználás alacsonyabb, mint a nyomott mintás tapétáknál.

A tekercs méretei: 10,05 m hossz x 0,53 m szélesség.

Karton tartalma:
ERFURT-Novaboss®Pro 4551, 4556, 4562, 4577, 4578:
9 tekercs.
4559, 4561: 12 tekercs.

A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőz-áteresztőképesség egy 0,05 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg.

Az ERFURT-Novaboss®Pro megfelel a DIN 4102-B2 szabvány „normálisan gyúlékony építőanyagok” előírásainak.

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Novaboss®Pro terméket minden tapétázható felületen, belső térben lehet alkalmazni. Egy tapétázás sikere jelentős mértékben függ az alap alkalmasságától és szakszerű előkészítésétől. Alapvetően a következő érvényes: Az alapnak száraznak, tisztának, szilárdnak, gyengén szívóképesnek és simának kell lennie.

A ragasztáshoz vlierasztót (például Metylan Secura 1:10 = 500 g arányban, 5,5 l vízben, illetve Metylan NP újravakoló ragasztó 1:11 = 1.000 g arányban, 11 l vízben) vagy speciális ragasztót (például speciális Metylan 1:20 = 200 g arányban, 4 l vízben), vagy hasonlót kell alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

A csíkokat egyenletesen be kell ragasztózni, össze kell hajtani, és egyenletesen hosszán, 15 percig hagyni kell felpuhulni. Nem szabad megtörni őket. Azok a hólyagokat, melyek a tapétázás során keletkeztek, a száradás után ismét simára kihúzódnak. A tapétát illesztéssel kell felragasztani. A ragasztófoltokat azonnal el kell távolítani.

Az ERFURT-Novaboss®Pro terméket a tapétázás és a száradás után át kell festeni. Erre a leginkább alkalmasak a matt, illetve a selyemfényű festékek, a DIN EN 13300 szabvány szerint.

Tartalmazott anyagok/ vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Novaboss®Pro papírszálakból, cellulózból és segédanyagokból áll.

Káros anyagoktól mentes, mivel a gyártás során csak olyan anyagok kerülnek felhasználásra, melyek a Szövetségi Egészségügyi Intézet (BGA) Műanyagbiztonságának a papírból, kartonból és keménypapírból készült élelmiszercsomagolásokra vonatkozó 36. javaslatának megfelelően lettek kivitelezve.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Novaboss®Pro termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képességet az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg a DIN 52615 szabvány, 1. rész alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel határozta meg.