



Bornit®-S

...a szakértő szakipar

bitumenes sűrű bevonóanyag

GYÁRTJA:

KEMIKÁL

ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.

1097 BUDAPEST

TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: 1/215-7370

TELEFAX: 1/215-7980

INFO@KEMIKALRT.HU

WWW.KEMIKALRT.HU

WWW.KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 1/215-0446

TELEFAX: 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL TERÜLETI

ÉRTÉKESÍTÉSI

IGAZGATÓSÁGA:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT

MAGYARORSZÁG:

BUDAPEST, IX.,

TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: 1/215-0446

TELEFON/FAX: 1/216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:

4030 DEBRECEN

MONOSTORPÁLYI ÚT 5.

TELEFON: 52/471-693

FAX: 52/471-714

VALAMINT A KEMIKÁL
VISZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A BORNIT®-S kenhető és szórható, hidegen feldolgozható, oldószertartalmú, folyékony, töltőanyagmentes, bitumen-bázisú bevonóanyag.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A mélyen beszívódó, jó fedőképességű bitumenoldat alkalmas beton, téglacsempére és vakolt felületek talajnedvesség elleni védelmére. Beton, téglacsempés felületeken a tapadás javítása BORNIT®-H kellősítő anyaggal történhet. A BORNIT®-S jól tapad fára és fémre is. Expandált és extrudált polisztirolra nem alkalmazható.

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK

- egy rétegben is jó fedőképességű
- egyszerűen kezelhető, felhasználásra kész
- számos felhasználási lehetősége következtében széleskörűen alkalmazható
- jó tapadási tulajdonságokkal bír
- költségkímélő, mert csekély eszköz-, anyag- és munkaerő-ráfordítást igényel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Összetétel: bitumen és szerves oldószerek

Oldószertartalom: kb. 30%

Szín: fekete

Szag: jellemzően benzinszagú

Lobbanáspont: >30°C

Sűrűség (20°C-on) 0,96-0,98 g/cm³

Száradási idő (20°C-on) kb. 3-4 óra

Felhasználási hőmérséklet-határok: +5 – +30°C

Tűzvesélyességi fokozat: III.

FELDOLGOZÁS

- Az alap teherbíró (szilárd), száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A laza, sérült beton- és vakolatrészeket, a lyukakat, repedéseket előzetesen ki kell javítani. Kellősítésre BORNIT®-H alkalmazható.
- A BORNIT®-S normál hőmérsékleten felmelegítés és hígítás nélkül használható. Hideg évszakokban felhasználás előtt szobahőfokon kell tárolni. Ecsettel, hengerrel vagy airless szóróberendezéssel hordható fel. Javasolt rétegfelépítés: egy réteg BORNIT®-H alapozás, két BORNIT®-S fedőréteg.

Anyagszükséglet: kb. 0,4 liter/m² rétegenként



EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Az alább közölt információk csak a kereskedelmi állapotú, folyékony termékre vonatkoznak.



Lehetséges veszélyek

- R 10 Kevésbé tűzveszélyes
- R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat
- R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

Biztonsági tanácsok

- S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
- S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás
- S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni
- S 29 Csatornába engedni nem szabad
- S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Védőkesztyű viselése szükséges.

A felhasználásra alkalmatlan maradékok és csomagolóanyagaik veszélyes hulladékként kezelendők.

Hulladék-kód: 08 04 09*

A göngyölegek újrahasználata csak tiszta, száraz állapotban lehetséges.

Ajánlás: A beszáradt, kikeményedett állapotban az anyagmaradék a 17 03 02 hulladék-kód alá sorolható építési hulladék.

Részletes információk a Biztonsági adatlapban, valamint a www.kemikalrt.hu és a www.bornit.de internet-oldalakon!

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó előírásoknak megfelelően. Hűvös, fedett helyen, tűzolt felmelegedéstől védve.

Felhasználható

A gyártástól számított min. 12 hónapig.

Szállítás

A termék nem tartozik az ADR hatálya alá.

Csomagolás

Fémdobozban, illetve fémhobokban 5, illetve 25 literes egységekben.



BORNIT

Die starke Marke für den Bau

Bornit®-S



GYÁRTMÁNYISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT, 2005. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENTETÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONI ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK. AZ ESETLEGES NYOMDAI HIBÁKÉRT FELELŐSÉGET NEM VÁLLALUNK.

MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS:
A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM EGYÜTTES RENDELET SZERINT, SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL.

GYÁRTJA:

BORNITWERK ASCHENBORN GMBH
NÉMETORSZÁG
08056 ZWICKAU

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:

KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI RT.
1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.

