


A termék előnyei



Átítatódási időre nincs szükség




Fali ragasztós technika



Csekély mértékű festékfelhasználás



Stabil szerkezetű



Áthidalja a falrepedéseket



PVC-mentes



Nehezen gyulladó



Szárazon lehúzható



Vlies ragasztó

A megmunkálás

1a. Faliragasztós technikával, átítatódási idő nélkül kell ragasztani.



4. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál stb. vágókéssel és simítólapátkával válassza le a kiálló részeket.

vagy **1b.** Tapétázógéppel, átítatódási idő nélkül kell felrakni. Ragasztása Vliesragasztóval.




5. A sarokban és az éleken a tapétacsíkot vágja le és a következő csíkot illetve tapétázza.

2. A tapétát illetve ragassza fel.



6. Száradás után átfestést ajánlunk. Használjon tompa selyemfényű vagy ragyogó selyemfényű festékeket.

3. A tapétacsík rányomása szivacs-gumi-hengerrel.



7. Későbbi javítások esetén a tapéta maradéktalanul, szárazon lehúzható.

Termék leírása

Gyártó

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Termék megnevezése

ERFURT-Vliesfaser®Design

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Vliesfaser®Design egy sima falburkolat, melyet speciális cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyaggal kombinálva gyártanak.

Az összes ERFURT-Vliesfaser®Design - fajta azonos gyártási eljárással készül, és csak a kivételben térnek el.

Termékadatok

- A tekercs méretei 10,05 m hossz x 0,53 m szélesség
- Karton tartalma:
 - ERFURT-Vliesfaser®Design 806, 808, 826 és 830: 9 tekercs
 - ERFURT-Vliesfaser®Design 807: 12 tekercs
 - ERFURT-Vliesfaser®Design 815: 16 tekercs
- Súly kb. 160 g/m²
- Az élén vágva és fóliába csomagolva

Termék tulajdonságai

- A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőzáteresztő-képesség egy 0,02 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg
- A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapokhoz megköthető nehezen gyúlékony
- PVC-, lágyító-, oldószer- és üvegszáltól mentes
- Nem tartalmaz nehézfém-kapcsolódású adalékanyagokat és formaldehydet sem
- Stabil méretű, valamint repedést áthidaló
- A megfelelő festékanyagokkal kapcsolatban az ERFURT-Vliesfaser®Design felülete rendkívül terhelhető
- Többször átfesthető a kereskedelmi forgalomban kapható festékekkel
- Szárazon maradék nélkül lehúzható

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Vliesfaser®Design terméket minden tapétázható felületen, belső térben lehet alkalmazni.

A ragasztáshoz vliesragasztót (például Metylan Secura 1:10 = 500 g arányban, 5 l vízben vagy Metylan direct 1:17,5 = 200 g, 3 1/2 l vízben) vagy hasonlót kell alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

A vliesragasztót az alapra egyenletesen fel kell vinni, és a lesabott csíkokat szárazon a ragasztóágyba be kell helyezni (falragasztásos eljárás).

Alternatívaként az ERFURT-Vliesfaser®Design terméket ragasztókészülékkel is be lehet ragasztózni, és puhulási idő nélkül lehet felragasztani.

Az ERFURT-Vliesfaser®Design terméket függőlegesen és illesztéssel kell felragasztani.

A csíkokat gumihengerrel vagy a tapétázó késsel kell hólyagmentesen felnyomni. A plafonon, lábazatokon, ablakokon, stb. maradó fölöslegeket egy műanyag tapétázó késsel a sarkokba kell nyomni és egy vágókéssel le kell vágni. A falburkolót nem szabad átlapolással felragasztani.

Száradás után az ERFURT-Vliesfaser®Design terméket át kell festeni, illetve egy réteget kell rá felvinni. Erre a célra alkalmasak a DIN EN 13300 szabvány szerinti selymesen fényes vagy magas fényű diszperziós festékek, mivel ezek a matt festékekkel szemben a struktúrát jobban érvényesítik, és jobban strapálhatóak.

Szárazon lehúzható

Az ERFURT-Vliesfaser®Design tapétákat későbbi renoválásnál maradék nélkül le lehet húzni.

Tartalmazott anyagok/ vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Vliesfaser®Design rendszeres vizsgálatokon esik át az élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és § 31 törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Vliesfaser®Design termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képesség a DIN 52615 szabvány, 1. rész alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel lett meghatározva.