



## A termék előnyei



Átítatódási időre nincs szükség



Fali ragasztásos technika




Könnyen átfesthető



Csekély mértékű festékfelhasználás



Ütésálló



Áthidalja a falrepedéseket



Jól szellőzik



PVC-mentes



Nehezen gyullad



Könnyen eltávolítható



Vlies ragasztó

## Megmunkálás

**1a.** Tapétázó géppel, átítatódási idő nélkül kell felragasztani, vagy



**4.** A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál stb. vágókéssel és simítólapkával válassza le a kiálló részeket.

**1b.** Fali ragasztásos technikával átítatódási idő nélkül kell felragasztani.



**5.** A sarokban és az éleken a tapétacsíkot vágja le és a következő csíkot illetve tapétázza.

**2.** A tapétát illetve ragassza fel.



**6.** Száradás után DIN EN 13300 szerinti kiváló minőségű diszperziós festékkel fesse át, vagy húzzon rá pl. vakolat-, tapéta-, vagy hasonló réteget.

**3.** A tapétacsíkot szivacsgumi-hengerrel nyomja rá.



## Termék leírása

### Gyártó

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal  
www.erfurt.com

### Termék megnevezése

ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt

### Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt egy sima falburkolat, mely speciális cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyaggal kombinálva készül.

### A termék adatai

- Rendelési szám: 741
- A tekercs méretei: 25,00 m hossz x 1,00 m szélesség
- A karton tartalma: 2 tekercs
- Súly: kb. 140 g/m<sup>2</sup>
- Élvágott és fóliába csomagolt

### A termék tulajdonságai

- Jól elfedi az alapfelület színkontrasztjait
- A legtöbb esetben elég az egyszeri átfestés
- A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőz-áteresztőképesség egy 0,02 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg
- A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapfelületekhez megkövetelt nehezen gyúlékony
- PVC-től, lágýtőszerektől és oldószerektől mentes
- Üvegszáltól mentes
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
- Stabil méretű, valamint repedést áthidaló
- A megfelelő festékanyagokkal bevonva felülete rendkívül ellenálló.
- Vlies ragasztóval felerősítve szárazon lehúzható
- A kereskedelemben kapható szokásos festékekkel többször átfesthető

## Alkalmazás/feldolgozás

### Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt festési alapfelületként alkalmazva:

Felvihető öreg, repedezett vagy hasonló vakolatokra, melyre megfelelő előkészítő munka után már csak rá kell festeni. Használható szerkezetazonos átfestendő felületek létrehozására, egyes alapfelületekből (pl.: vakolat, beton vagy gipszkarton).

Felragasztáshoz vliesragasztót (például Metylan NP Neuputz-ragasztó 1:10 = 1 kg, 10 l vízben, vagy Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 = 1 kg 12 l vízben, illetve fali ragasztásos technikánál 1:10 = 1 kg, 10 l vízben) vagy hasonlót kell alkalmazni.

Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt áztatási idő figyelembe vétele nélkül feldolgozható. Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt terméket függőlegesen és illesztéssel kell felragasztani. A festéshez az igénybevétel fokától függően a DIN EN 13300 szabvány szerinti másos- vagy dörzszálló diszperziós festékeket kell használni.

### Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt tapétázási alapfelületként alkalmazva:

Sima alapfelülete minden falburkoló anyaggal átragasztható.

Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt termékre történő ragasztáshoz a felvitt falburkolóhoz előírt ragasztót, de legalább speciális ragasztót kell alkalmazni 1:20 (200 g, 4 l vízben), arányban. Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt jó stabilitásának köszönhetően, a későbbi felújításoknál az összes rá felragasztott falburkolót az alapfelület megsértése nélkül, ismét el lehet távolítani. Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt ezért többször is átragasztható.

### Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt kritikus alapfelületek bevonásához:

Az olyan kritikus, erősen tömörített alapfelületeken, mint pl. a lakk-, illetve műanyagfelületek, ragasztómaradványok, és hasonlóak, a tapétázható felületek előállítására fali ragasztásos technikával, Metylan Üvegszövet és textiltapéta ragasztó használatával történhet.

### Szárazon lehúzható

Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt a későbbi felújításoknál maradék nélkül szárazon lehúzható (Metylan Ovalit V vagy Ovalit P, ill. Metylan Üvegszövet és textiltapéta ragasztó használatára esetén nem).

## Tartalmazott anyagok/vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt rendszeres vizsgálatokon esik át az élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és § 31 törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon az ISEGA-Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Variovlies® M 140 Objekt termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képesség a DIN 52615 szabvány, 1. rész alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel lett meghatározva.