



A termék előnyei



Átítatódási időre nincs szükség



Fali ragasztásos technika




Könnyen átfesthető



Csekély mértékű festékfelhasználás



Ütésálló



Áthidalja a falrepedéseket



Jól szellőzik



PVC-mentes



Nehezen gyullad



Szárazon lehúzható



Könnyen eltávolítható



Vlies ragasztó

Megmunkálás

1a. Tapétázó géppel, átítatódási idő nélkül kell felragasztani, vagy



4. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál stb. vágókéssel és simítólapkával válassza le a kiálló részeket.

1b. Fali ragasztásos technikával átítatódási idő nélkül kell felragasztani.



5. A sarokban és az éleken a tapétacsíkot vágja le és a következő csíkot illetve tapétázza.

2. A tapétát illetve ragassza fel.



6. Száradás után DIN EN 13300 szerinti kiváló minőségű diszperziós festékkel fesse át, vagy húzzon rá pl. vakolat-, tapéta-, vagy hasonló réteget.

3. A tapétacsíkot szivacsgumi-hengerrel nyomja rá.



7. Későbbi felújításoknál a tapéta maradéktalanul, szárazon lehúzható.

Termék leírása

Gyártó

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Termék megnevezése

ERFURT-Variovlies® M 160

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Variovlies® M 160 egy sima falburkolat, mely speciális cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyaggal kombinálva készül.

A termék adatai

- Rendelési szám: 750
- A tekercs méretei: 25,00 m hossz x 0,75 m szélesség
- A karton tartalma: 2 tekercs
- Súly: kb. 160 g/m²
- Élvágott és fóliába csomagolt

A termék tulajdonságai

- Jól elfedi az alapfelület színkontrasztjait
- A legtöbb esetben elég az egyszeri átfestés
- A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőz- áteresztőképesség egy 0,02 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg
- A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapfelületekhez megkövte nehezen gyúlékony
- PVC-től, lágýítószerektől és oldószerektől mentes
- Üvegszáltól mentes
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül
- Stabil méretű, valamint repedést áthidaló
- A megfelelő festékanyagokkal bevonva felülete rendkívül ellenálló
- Vlies ragasztóval felerősítve szárazon lehúzható
- A kereskedelemben kapható szokásos festékekkel többször átfesthető

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Variovlies® M 160 festési alapfelületként alkalmazva:

Felvihető öreg, repedezett vagy hasonló vakolatokra, melyre megfelelő előkészítő munka után már csak rá kell festeni. Használható szerkezetazonos átfestendő felületek létrehozására, vegyes alapfelületekből (pl.: vakolat, beton vagy gipszkarton). Tapétázáshoz:

Felragasztáshoz vliesragasztót (például Metylan NP Neuputz-ragasztó 1:10 = 1 kg, 10 l vízben, vagy Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 = 1 kg 12 l vízben, illetve fali ragasztásos technikánál 1:10 = 1 kg, 10 l vízben) vagy hasonlót kell alkalmazni.

Az ERFURT-Variovlies® M 160 áztatási idő figyelembe vétele nélkül feldolgozható. Az ERFURT-Variovlies® M 160 terméket függőlegesen és illesztéssel kell felragasztani. A festéshez az igénybevétel fokától függően a DIN EN 13300 szabvány szerinti mosás- vagy dörzsálló diszperziós festékeket kell használni.

Az ERFURT-Variovlies® M 160 termék ideális alapfelület a viaszlazúrral, vakolatokkal, vagy glett-masszával történő kreatív falkiképzésekhez is.

Az ERFURT-Variovlies® M 160 tapétázási alapfelületként alkalmazva:

Sima alapfelülete minden falburkoló anyaggal átragasztható. Strukturált alapfelületek szanálásakor bármely strukturált falburkolóval átragasztható. Az ERFURT-Variovlies® M 160 termékre történő ragasztáshoz a felvitt falburkolóhoz előírt ragasztót, de legalább speciális ragasztót kell alkalmazni 1:20 (200 g, 4 l vízben), arányban. Az ERFURT-Variovlies® M 160 jó stabilitásának köszönhetően, a későbbi felújításoknál az összes rá felragasztott falburkolót az alapfelület megsértése nélkül, ismét el lehet távolítani.

Az ERFURT-Variovlies® M 160 ezért többször is átragasztható.

ERFURT-Variovlies® M 160 gyorsfelújításokhoz

Az ERFURT-Variovlies® M 160 olyan strukturált alapfelületek gyors renoválásához is használható, mint például az üvegszövet, melyeket az összes falburkolóval együtt egy munkafolyamatban ismét elő kell készíteni tapétázáshoz. Ehhez töltött diszperziós ragasztót, például Metylan Ovalit P-t, Metylan Üvegszövet és textiltapéta ragasztót vagy hasonlót kell alkalmazni. A ragasztót a fogazott spaklival egyenletesen kell felvinni az alapfelületre. A leszabott tapétacsíkokat be kell helyezni a ragasztóba, és a tapétázó késsel úgy oda kell nyomni, hogy a ragasztó egyenletesen elosztódjon, és egy sík alapfelület keletkezzen. A mennyezeten, lábazatokon, ablakokon, stb. maradó fölöslegeket tapétázó lappal a sarkokba kell nyomni és vágókéssel le kell vágni. Az ERFURT-Variovlies® M 160 terméket nem szabad átfedéssel felragasztani.

Az ERFURT-Variovlies® M 160 kritikus alapfelületként:

Az olyan kritikus, erősen tömörített alapfelületeken, mint pl. a lakk-, illetve műanyagfelületek, ragasztómaradványok, és hasonlók, a tapétázható felületek előállítására fali ragasztásos technikával, Metylan Üvegszövet és textiltapéta ragasztó használatával történhet.

Szárazon lehúzható

Az ERFURT-Variovlies® M 160 a későbbi felújításoknál maradék nélkül szárazon lehúzható (Metylan Ovalit V vagy Ovalit P ill. Metylan Üvegszövet és textiltapéta ragasztó használata esetén nem).

Tartalmazott anyagok/vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Variovlies® M 160 rendszeres vizsgálatokon esik át az élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és § 31 törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon az ISEGA-Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Variovlies® M 160 termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képesség a DIN 52615 szabvány, 1. rész alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel lett meghatározva.