

# Supralux



## Supralux Tilatex Akva

**KIMAGASLÓ FEHÉRSÉGŰ, MOSHATÓ, PÁRAÁTERESZTŐ, MATT FALFESTÉK.**

**Leírás:** Vizes diszperziós beltéri falfesték.

**Felületek:** Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, préselt lemezek, beton, azbesztcement, gipsz és vakolt felületek megfelelő előkészítés után.

- Tulajdonságok:**
- Matt, mosható bevonat.
  - Könnyen felhordható.
  - Kimagasló fehérségű.
  - Páraáteresztő.
  - Könnyű feldolgozhatósága és tisztíthatósága miatt különösen alkalmas lakóterek festésére.

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen. Korongecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli szórással hordható fel. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

## Javasolt bevonatrendszerek

### Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2–3 réteg Supralux Tilatex Akva falfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux impregnáló alapozó
2. Glettelés + impregnálás: amennyiben szükséges, Supralux impregnáló alapozó
3. Festés: Supralux Tilatex Akva

**Korábban már festett falfelületek felújító festése:** A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Tilatex Akva falfestékkel átfesteni.

## Gyakorlati információk

**Felépítés:** Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

**Sűrűség, g/liter:** 1400–1500

**Kiszerezés:** 2 L; 4 L; 8 L; 16 L

**Tárolás:** +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

**Színválaszték:** fehér, Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető

**Fényesség:** matt

**Felhordási módok:** ecsetelés, hengerlés, szórás

**Hígítás:** Csapvízzel, impregnált felület esetén az első réteg felhordásához legfeljebb 10%, a második réteghez 0–5% víz hozzáadása szükséges.

**Kiadósság:** 8–9 m<sup>2</sup>//réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

**Száradási idő:** 4-6 óra

**Átfesthető:** 4-6 óra után

**Minőségmegőrzési idő:** előírás szerű tárolás esetén 24 hónap

**Tűzveszélyességi fokozat:** Nem tűzveszélyes.