



Poli-Farbe diszperziós belső fal- és mennyezetfesték

Korszerű, jó fedőképességű, gazdaságos felhasználású, könnyen kezelhető diszperziós falfesték. Bevonata matt, tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő.

Alkalmazási terület:

Vakolt, meszelt, vagy már más diszperziós festékkel festett belső falfelületekre, továbbá fűrészporos tapétára, gipszkarton felületre felhordható.

Választék:

2, 5, 14 és 20 literes műanyag vödörben kapható.

Felhasználás:

A festendő felületeknek tisztának, száraznak, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A táskásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. A gletteléshez ajánljuk a Poli-Farbe Corso glettgipszet. Új vakolatokon és más eróziószívó felületeken - pl. gipszkartonon, glettel felületeken - a szívóképesség kiegyenlítésére alkalmazzunk Inntaler diszperziós mélyalapozót. A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a festést a Poli-Farbe diszperziós belső fal- és mennyezetfestékkel, a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással történhet 2-3 rétegben. A rétegek felhordása között biztosítsuk a megfelelő - kb. 2 óra - száradási időt. Nem lehet dolgozni +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű festékkel és +5°C-nál hidegebb helyiségben, beleértve a fahőmérsékletet is. A festék színezheto pasztell színre Poli-Farbe színezőpasztával, 3-5% mennyiségben, vagy Inntaler színezőfestékkel. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	matt, fehér
Száradási idő :	20°C-on: 2 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 2 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	24 hónapig
Felhordás :	szórással, hengerezéssel, ecseteléssel
Javasolt rétegszám :	2-3 réteg
Hígítás :	első rétegben max. 20% vízzel, második, harmadik rétegben max. 10% vízzel.
Kiadósság :	5-6 m ² /liter, 2 rétegben

Összetétel:

műanyag diszperzió, titán-dioxid, kalcium-karbonát, kaolin, festékaditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést és a szembejutást. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

KERMI E-2005/000800-1