

Poli-Farbe Inntaler beltéri diszperziós falfesték

Különleges minőségű, extra fehérségű, oldószermentes, jól színezhető, illatosított, vízzel hígítható falfesték. Bevonata matt, tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő, mosásálló.

Alkalmazási terület:

Vakolt, meszelt, vagy már más diszperziós festékkel festett belső falfelületekre, továbbá fűrészporos tapétára, gipszkarton felületre felhordható.

Választék: A POLI-FARBE, NCS, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján beszínezve is rendelhető. 2, 4, 8, 15 és 16 literes muanyag vödörben kapható. Felhasználás:

A festendő felületeknek tisztának, száraznak, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A táskásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. A gletteléshez ajánljuk a Poli-Farbe Corso glettgipszet. Új vakolatokon és más erósen szívó felületeken - pl. gipszkartonon, glettelte felületeken - a szívóképesség kiegyenlítésére, valamint a sötétebbre színezett Inntaler beltéri diszperziós falfesték felhordása előtt a foltosodás elkerülésére alkalmazzunk Inntaler diszperziós mélyalapozót. A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a festést az Inntaler beltéri diszperziós falfestékkel, a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással történhet két rétegben. A rétegek felhordása között biztosítsuk a megfelelő -kb. 2 óra -száradási időt. Nem lehet dolgozni +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű festékkel és +5°C-nál hidegebb helyiségben, beleértve a falhőmérsékletet is. Festés után a szárazanyagokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :matt, fehér Száradási idő :20°C-on: 2 óra Átfesthetőség :20°C-on: 2 óra Tárolás :5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes! Minőségét megőrzi :24 hónapig Felhordás :szórással, hengerezéssel, ecseteléssel Javasolt rétegszám :2 réteg Hígítás :első rétegben max. 20% vízzel, második rétegben max. 10% vízzel. Kiadósság :6-8 m²/liter 2 rétegben, erósen függ a felület minőségétől Összetétel:

muanyag diszperzió, titán-dioxid, kalcium-karbonát, kaolin, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

MERTCONTROL 0385/0001/2003