

## Diszperzit Mennyezet- és falfesték

Diszperzit - Tisztasági - Mennyezet- és falfesték
---

---

**Tisztasági festésekhez ajánlott Alkalmazási terület:** Vakolt, meszelt vagy bármilyen, korábban már más diszperziós festékekkel festett, beltéri falfelületre, gipszkartonra, fűrészporos tapétára közvetlenül felvihető.

AQUAKOLOR színezőpasztával pasztell árnyalatokra színezhető.

**Választék:** 1 kiszerelés: 14 liter **Felhasználási mód:** Felület előkészítés: A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az enyves kazeines, vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat UNIKITT mestertapasszal ki kell javítani, glettelésre TRIGLETT beltéri porglett használata javasolt. Új, ill. friss vagy erősen nedvszívó vakolatfelületeket, betont, TRIGLETT beltéri porglett vagy gipszes glett alkalmazása után a fal szívóképességét DISZPERZIT beltéri alapozóval kell kiegyenlíteni. Festés előtt a felületet vízzel meg kell nedvesíteni. A festés során sem a festék, sem a festendő fal, sem a helyiség levegőének hőmérséklete ne legyen +5°C alatt. Az egyes rétegek felvitele között min. 2 óra száradási időt kell biztosítani.