



Levis LATEX

vizes diszperziós beltéri falfesték



**Nagy fedőképességű, mosható,
súrolható, páraáteresztő,
matt és selyemmatt festék.
Bevonata kopásálló
és higiénikus.**

Leírás

Matt és selyemmatt változatban kapható, kiváló minőségű, vizes diszperziós beltéri falfesték.

Felületek

Erős beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálás tapéta) megfelelő előkészítés után.

Tulajdonságok

- matt vagy selyemmatt mosható bevonat
- könnyen felhordható
- kopásálló, színtartó, páraáteresztő
- rugalmas, sima bevonat.

Felépítés

Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter

1300-1400

Felületelőkészítés, felhordás

A festendő felületeknek tisztának (zsír és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttörléssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. Az enyves festéket mosással távolítsuk el, a krétásodó felületet gyökérkefével erőteljesen keféljük át.

A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg.

A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5°C felett legyen. A festék korongecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli szóróval hordható fel. Felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.





Levis LATEX

vizes diszperziós beltéri falfesték

Felhasználási útmutató

Javasolt bevonatrendszerek

- Még nem festett, új felületekre:** a még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Tilatex beltéri glettel, vagy Levis szórható beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozóval alapozunk. (Levis beltéri szórható glett használata esetében impregnálás nem szükséges.) Az így előkészített felületre 2 réteg Levis Latex falfestéket hordunk fel.
 - A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux impregnáló alapozó
 - Glettelés + impregnálás: Supralux Tilatex beltéri glett
Levis szórható beltéri glett
 - Festés: Levis Latex
- Korábban festett falfelületek felújító festése:** a repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Levis Latex falfestékekkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Kiszerezés	10 l
Tárolás	+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint
Minőségmegőrzési idő	Előírás szerinti tárolás esetén 24 hónap
Színválaszték	Fehér
Színezés	Supralux Tilatex színezővel, Supralux Univerzális színezőpasztával vagy Supralux falfesték színezővel színezhető
Fényesség	Matt illetve selyemmatt
Felhordási módok	Ecsetelés, hengerlés, szórás, airless szórás
Hígítás, eszközök tisztítása	Csapvízzel
Kiadósság	8 - 10 m ² /l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő: száraz	20°C -on max. 2 óra
Átfesthető	2 óra után
Tűzveszélyességi fokozat	Nem tűzveszélyes

Gyártó: AKZO NOBEL COATINGS RT.
3581 Tiszaújváros, Pf.:135.
Budapesti Iroda: Tel.: 206-6520, 206-6519

A termékismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűeknek tekintendők!