

Caparol SeidenLatex (Caparol Latex)

Értékes, diszperziós latexfesték. Súrolásálló, strapabíró belső bevonatok készítéséhez. Mosás és súrolásálló ÖNORM C 2357 szerint.

Termékleírás

Tulajdonságok:

Vízzel hígítható, környezetbarát és enyhe szagú. Mosás és súrolásálló, diffúzióképes, jó fedőképességű. Jól tisztítható és ellenáll a szokásos mosó és fertőtlenítő szereknek. Könnyen felhordható, Airless berendezéssel is. Selyemfényű.

Alkalmazási terület:

Strapabíró, súrolásálló és fokozottan terhelhető beltéri bevonatokhoz. Különösen alkalmas nagy igénybevételnek kitett felületek festésére, mint iskolák, kórházak, óvodák, nyilvános épületek, irodák, szállodák, éttermek, folyosók, lépcsőházak stb.

Továbbá kiválóan alkalmas rostos-, relief, vagy préselt tapéták, valamint Dekotex üvegszálás falbevonatok és Dalatex struktúrtapéták befejező bevonatának kialakításához, mivel selyemfényével ragyogóan kiemeli a szerkezetüket.

Szín: Fehér,

Alpinaacolor vagy AVA színezőfestékkel, pasztellszínekben színezhető.

Sötétebb árnyalatokat gyárilag érdeemes színezetni.

Más színező termék hozzáadása nem javasolt.

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen. Felnyitott göngyöleget gondosan vízszárazra tárolni.

Kiszerezés:

22 kg.

Feldolgozás

Rétegfelépítés, feldolgozás:

Alap-, ill. közbenső bevonat Caparol SeidenLatex-szel, az alap szívóképességétől függően, maximum 10% vízzel hígítva.

Ecsettel, hengerrel, vagy szórt módszerrel és Airless technikával is felhordható.

Különböző időben festett felületek közötti látható átlapolás elkerülése érdekében, nedves a nedvesre” technika alkalmazása javasolt, egy munkamenetben.

Egyenletesen szép felület elérése érdekében az alpnak kifogástalan simának kell lennie, amennyiben szükséges előzetes glettelés, simítás javasolt.

Anyagfelhasználás:

Az alapozó és a fedőbevonat anyagfelhasználása sima alapfelületek esetén kb. 400 g/m².

Strukturáltabb felületnél megfelelően több mennyiség szükséges.

Pontos mennyiség csak próbafestés készítésével megállapítható.

Száradási idő

+20°C és 65% relatív páratartalom mellett 4-6 óra elteltével (Primalon Glanzstrukturral kb. 8 óra elteltével!) porszárás és átfesthető. Kb. 3 nap elteltével teljesen átszárad és igénybe

vehető. Alacsonyabb hőmérséklet és nagyobb páratartalom mellett a száradási idő arányosan meghosszabbodik.

Feldolgozási hőmérséklet
Nem lehet +5°C alatt (levégő és alapfelület).

Szerszámok tisztítása

Használat után vízzel. Rövid megálások, szűnetek közben a munkaeszközöket a bevonó anyagban, vagy vízbe kell tárolni.

Alkalmas alapok

Alapfelületek előkészítése

Az alapon nem lehet elszennyeződés, leváló anyagréteg és száraz legyen.

Mész-cement és cement vakolat

Szilárd, normál szívóképességű vakolat előkezelés nélkül bevonható. Erősen szívó-képes, vagy porló vakolat esetében egy réteg alapozás a Caparol Mélyalapozó LF-fel.

Tiszta gipsz vakolat és gipsztartalmú vakolat

Egy alapozó bevonat Caparol Mélyalapozó TB-vel. Bőrös felületű gipsz vakolatot csiszolni, portalanítani és Caparol Mélyalapozó TB-vel alapozni.

Gipsz építő lapok

Szívó lapoknál egy alapozás a Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Gipszkarton lapok

A felhasználás során keletkezett felületi egyenetlenségeket lecsiszolni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Beton

Az esetleges formaleválasztót, valamint porló anyagokat eltávolítani.

Gázbeton:

Egy alapozás a Primalon Koncentrátum PM 200-al, 1:5 vízzel hígítva.

Fa szerkezeti anyagok

A vízzel hígítható, környezetbarát Capacryl Acryl lakkal, vagy a Capadur falazúrral bevonni.

Hordképes bevonatok

Matt, enyhén szívó felületeket közvetlenül bevonni. Fényes felületeket, lakkot meg-csiszolni. Egy alapozás Caparol Mélyalapozó LF-fel.

Nem hordképes bevonatok

Erősen szívó, porló, szívó felületekre alapozás Caparol Mély-alapozó LF-fel.

Nem hordképes ásványi festékeket mechanikusan eltávolítani, felületet portalanítani, alapozás Caparol Mély-alapozó TB-vel.

Nem hordképes lakk, diszperziós, vagy műgyantabevonatokat alkalmas maróanyaggal előírás szerint eltávolítani. Enyhén szívó, sima felületekre alapozás Caparol Mélyalapozó LF-el.

Enyves festék bevonatok

Alapig lemosni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Bevonat nélküli rostos-, relif vagy préselt papír tapéták

Előkezelés nélkül bevonni.

Leváló tapéták

Maradék nélkül eltávolítani, ragasztó és makulatúra maradókat lemosni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

Bevonat nélküli üvegrost tartalmú falbevonatok

Alapozás Synthurit üvegszövet ragasztóval, 20% vízzel hígítva.

Penészes felületek

Penész bevonatot eltávolítani, a felületet Capatox, 1:3 arányban vízzel hígítva lemosni. Jó átszáradás után Indeko-W penészgátló festékkel bevonni, (a penész eredetét megszüntetni).

Nikotinos, víz, korom-, olaj-, és zsírfoltos felületek

Szigetelő alapozás Caparol Filterund-al. Erősen szennyezett felületeknél a befejező bevonat IsoDeck.

Kisebb hibák a felületen

Megfelelő előmunkálatok után Caparol Füllspachtel, Dalas-pack H, vagy F felhasználásával előírás szerint kijavítani, és adott esetben alapozni.

Műszaki tanácsadás

Minden a gyakorlatban előforduló állapot és annak szakszerű kezelését ebben az írásban nem lehet részletezni. Bonyolultabb eseteknél szaktanácsadóink részletes, tárgyira vonatkozó segítséggel állnak rendelkezésre.

Műszaki Információ Caparol Nr. A327 · Állapot: 2000. Szeptember

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elvesztéi érvényességét.