

Héra Prémium selyemfényű belső falfesték/Héra Latex selyemfényű

Dörzsálló, mosható

A HÉRA PRÉMIUM SELYEMFÉNYŰ BELSŐ FALFESTÉK nagy igénybevételnek kitett lakószobák, irodák, üzlethelyiségek, iskolák, éttermek, szállodák, fal- és mennyezet felületeinek tartós, dekoratív és esztétikus kialakítására alkalmas.

Alkalmazási terület: A HÉRA PRÉMIUM SELYEMFÉNYŰ BELSŐ FALFESTÉK nagy igénybevételnek kitett lakószobák, irodák, üzlethelyiségek, iskolák, éttermek, szállodák, fal- és mennyezet felületeinek tartós, dekoratív és esztétikus kialakítására alkalmas.

A HÉRA PRÉMIUM SELYEMFÉNYŰ BELSŐ FALFESTÉKKEL kialakított bevonat tartós, kopásálló, dörzsálló, karcálló, mosható, fertőtleníthető, és biztosítja a fal természetes szellőzését.

A HÉRA PRÉMIUM SELYEMFÉNYŰ BELSŐ FALFESTÉK felhordható vakolatra, betonra, azbesztcementre, gipszkartonra, tapétára, üvegszövet tapétára, (pl. Progold, Walex tapétára) fára stb. Több évi használat után egyszerű átfestéssel felújítható. AQUAKOLOR színezőpasztával színezhető.

Választék: A matt bevonatot adó festék 16 literes műanyag vödörben kapható.

Felhasználási mód: Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal
A festéshez ajánlott ProGold termékek: Festőhenger Extra (00948076), Festőhenger Báranybőr (00928137), Szögletes Mennyezetkefe 00949541)
Betonfelületről az esetleges formaleválasztót el kell távolítani, korábban festett falfelületekről az enyves festéket le kell kaparni. A vakolathibákat **Unikitt mestertapaszal** ki kell javítani, Gipszvakolatot **Falfix diszperziós mélyalapozó**/Héra diszperziós mélyalapozóval kell előkezelní. A szilárd, száraz, portalan, szennyeződésektől és leváló anyagtól mentes falfelületre vihető fel alapos felkeverés után az első réteg **Héra Prémium selyemfényű belső falkesték** 3-5 % vízzel hígítva. A második réteget kb. 2 óra száradási idő után hígítás nélkül lehet ráfesteni.

Új felület esetén: Frissen vakolt vagy meszes falfelületeknél **Triglett beltéri porglett** használata után vagy gipszes glettelés esetén a foltosodás megakadályozására **Falfix diszperziós mélyalapozót**, vagy **Diszperzit beltéri alapozót** javasolunk.

Régi felület esetén: A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az enyves kazeines vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani.

Erősen nedvszívó felületeknél vagy a felület szívókéességének kiegyenlítése érdekében **Falfix diszperziós mélyalapozó** vagy **Diszperzit beltéri alapozó** használata szükséges.

Az esetleges vakolathibákat **Unikitt mestertapas** vagy **Triglett beltéri porglettel** ki kell javítani. Porglett vagy gipszes glettelés után és erősen szívóképes falfelület esetén a fal szívókéességét **Falfix diszperziós**

mélyalapozó vagy Diszperzit beltéri alapozó beeresztővel kell kiegyenlíteni.

Mély színek felhordása előtt minden esetben a teljes felületen Falfix diszperziós mélyalapozó használata szükséges.

Az így előkészített és vízzel benedvesített falfelületre kell alapos felkeverés után a Héra Prémium selyemfényű belső falfestéket felhordani a felület minőségétől függően 2-3 rétegben.