

Supra



Supra Mészfesték

MÉSSZBÁZISÚ BELTÉRI FALFESTÉK

Leírás: Vizes diszperziós és mészbázisú beltéri falfesték.

Felületek: Beltéri beton és vakolt felületek (különösen mész és mészcement vakolatok) megfelelő előkészítés után.

- Tulajdonságok:**
- matt bevonat
 - könnyen felhordható
 - környezetbarát
 - páraáteresztő
 - elősegíti a fal megfelelő szellőzését
 - fertőtlenítő hatású

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A felületnek épnak és tisztának (olaj-, zsír- és pormentesnek) kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. Régi meszelt felületekről a levelesen leváló, táskaosodó, repedezett, laza rétegeket kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Felhordás: A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni, és a felhordási módnak, a felületnek megfelelően hígítani (alapozóként való alkalmazás esetén 10-15%, fedőréteggént való alkalmazáskor legfeljebb 5% vízzel hígítsuk). A falfesték felhordása ecsettel vagy hengerrel (birkagyapjú nem megfelelő) történhet. Új vakolású felületre 2-3 réteg, régi felületre 2 réteg felfestése szükséges. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és páratartalom függvényében legalább 3 óra száradási időt kell biztosítani. A festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

Új vakolású felületre 2-3 réteg Supra Mészfestéket hordjunk fel, az első rétegnél 10% vízzel hígítsuk.

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festéket kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet feltöltéssel kell kijavítani, vizes szivaccsal áttörölni, majd 2 réteg Supra Mészfestékkel átfesteni.

Biztonsági előírások: A festési munkákra általánosan vonatkozó higiéniai követelmények betartása és az itt köztölt előírásoknak megfelelő felhasználás esetén a festék az egészséget nem veszélyezteti. Veszélyes komponens: 10% kalcium-hidroxid R 37 izgatja a légutakat. S 2 Gyerekek kezébe nem kerülhet. S23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. S26 Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. S46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edény/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S56 Csatornába vagy a környezetbe.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós és mészbázisú, mészhidrátot és meszkőport tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1350-1450
Kiszerezés:	4L; 14L;
Színválaszték:	fehér.
Színezés:	A termék Supralux Falfesték színezőkkel színezhető (max. 3%-ban), de csak az okker és vasoxidvörös színek használhatóak. Levis színező paszták közül a Bn (vasoxidvárga), a Dn (vasoxidvörös), valamint az An (fehér) használhatóak, a diszperziós falfesték termékeknél alkalmazott mennyiségekben.

Fényesség:	mat.
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés.
Ecsetelés esetén:	Min. 16 óra után
Hígítás:	csapvízzel; fedőréteggént legfeljebb 5% víz hozzáadása szükséges
Eszközök tisztítása:	csapvízzel.
Kiadósság:	6-7 m ² /l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	száraz: 20°C-on kb. 3 óra.
Átfesthető:	3-4 óra után
Tárolás:	+5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes! Állás közben a festék az oltott mészhez hasonlóan ülepszik, alapos felkeverés után ismét homogén lesz.
Minőségmegőrzési idő:	előírászerű tárolás esetén 12 hónap
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.