



Supralux



Supralux Wallkyd

BELTÉRI FALFESTÉK BEÁZÁSOK, FOLTOK ELTAKARÁSÁRA

Leírás: Oldószeres falfesték.

Felületek: Épületek, lakóházak, egészségügyi intézmények, iskolák, lép-csőházak belső falai, beázások, foltok eltakarása.

Tulajdonságok:

- Jól terül
- Gyorsan szárad
- Mosható felületet biztosít

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A falfelületnek, illetve felújításnál a régi bevonatnak teljesen tisztának, (olaj, por és szennyeződésmentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, tászkodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni ill. beereszteni. A doboz felnyitása után az esetlegesen keletkezett „bört” összefüggően távolítsuk el. Festés előtt a sűrűn folyó, tixotróp festéket alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz kevesebb, szórással történő felhordáshoz több (10–15%) hígítóval kell hígítani.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új felületekre:

Felület:	Beltéri vakolt, meszelt, glettelt új falfelület
Bevonatrendszer:	Lenolajos beeresztés
	1. Első réteg: Supralux Wallkyd
	2. Átvonó réteg: Supralux Wallkyd
Felület:	Beltéri már festett, régi falfelület
Bevonatrendszer:	Gettelés
	1. Első felújító réteg: Supralux Wallkyd
	2. Átvonó réteg: Supralux Wallkyd

Gyakorlati információk

Felépítés:	Alkid műgyanta alapú, pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1380–1450.
Kiszerelés:	0,75 L; 2,5 L; 5 L; 20 L
Színválaszték:	fehér
Színezés:	színes Supralux alapozókkal vagy Supralux univerzális színezőpasztával
Fényesség:	matt
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés, szórás
Hígítás:	Supralux H–100-as szintetikus hígító
Kiadósság:	7–9 m ² /l, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	Porszáras: 20 °C-on max. 1 óra, száraz: 20 °C-on max. 8 óra
Átfesthető:	8 óra után.
Minőségmegőrzési idő:	24 hónap, az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között
Tűzvesélyességi fokozat:	II. Használata során a dohányzás és nyílt láng használata tilos!