

Supralux



Supralux Meditex beltéri falfesték

**AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT VIZSGÁLATA ALAPJÁN A
SUPRALUX MEDITEX BAKTÉRIUM ÉS GOMBAÁLLÓ.**

Leírás: Vizes diszperziós beltéri falfesték.

Felületek: Alkalmos kórtermek, kórházi folyosók falainak és mennyezetének festésére.

- Tulajdonságok:**
- Matt, mosható bevonat
 - Könnyen felhordható
 - Kimagasló fehérségű és fedőképességű
 - Páraáteresztő
 - Az országos epidemiológiai központ vizsgálata alapján a Supralux Meditex baktérium és gombaálló.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Alkalmazható új falfelületek festésére és régi falfelületek felújítására. A falfelületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, táskásozó, laza réteget el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett).

Frissen vakolt felületre csak a vakolat teljes megszilárdulása, átszáradása után használható, a felületet impregnáljuk. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. Az impregnálás történhet Supralux Tilatex gombaölő alapozóval, vagy Supralux Impregnáló alapozóval, a fal megszáradása után (kb. 2 óra) történhet a falfesték felhordása. Az első réteghez a festéket célszerű 5-10%, a második réteghez kb. 5% víz hozzáadásával felhordási viszkozitásra hígítani.

A festék bevonata dekoratív, sima, matt, fehér, amely a fal természetes lég- és páradiffúzióját lehetővé teszi. A festendő felület és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről.

Az Országos Epidemiológiai Központ vizsgálata alapján a Supralux Meditex baktérium- és gombaálló. A Supralux Meditex festékekkel bevont felületek a Magyarországon engedélyezett felületfertőtlenítő szerekkel kezelhetők. A klór tartalmú készítmények folyamatos kezelés esetén elszíneződést okozhatnak.

Javasolt bevonatrendszerek

1. Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Tilatex gombaölő alapozóval pórustömítjük. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Meditex beltéri falfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux Tilatex gombaölő alapozó
2. Festés: Supralux Meditex beltéri falfesték

2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festéket kaparással, csiszolással eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kijavítani, vizes szivaccsal áttörölni, szükség esetén impregnálni (Supralux Tilatex gombaölő alapozó), majd 2 réteg Supralux Meditex beltéri falfestékekkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, preventatív hatású fungicideket, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1450-1500
Kiszerelés:	4; 16 liter
Minőségmegőrzési idő:	Előírászerű tárolás esetén 24 hónap
Tárolás:	+5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Színválaszték:	fehér
Fényesség:	matt
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés, szórás
Hígítás, eszközök tisztítása:	Impregnált felület esetén az első réteg felhordásához legfeljebb 5-10%, a második réteghez kb. 5% víz hozzáadása szükséges.
Kiadósság:	5-8 m ² /l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	20 °C-on max. 2 óra