



# Supralux Színvilág beltéri falfesték

**KÉSZREKEVERT, PRÉMIUM MINŐSÉGŰ BELTÉRI LATEX FALFESTÉK.**

**Leírás:** Kivételesen tartós, vizes diszperziós, beltéri **latex** falfesték.

**Felületek:** Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta valamint korábban emulziós festékkel lefestett felületek) megfelelő előkészítés után.

**Tulajdonságok:** A Supralux Színvilág kollekció festékei jó minőségű, dekoratív bevonatot képeznek, tökéletesen fednek, színtartóak és nedvszívóak. Mikroszkópikus szerkezetüknek köszönhetően a fal megfelelőn lélegzik, a bevonat páraáteresztő. Matt, mosható, súrolható bevonatot ad. Könnyen felhordható.

## Felhasználási útmutató

**Felületelektélezés, felhordás:** A festendő felületnek száraznak, épnek, tisztának (olaj-, zsír-, por-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A pormentesítés vizes szivacsalval való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, tászkásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszárádása után alkalmazható és a felületet impregnálni kell. Glettelést követően a felületet újból impregnálni szükséges. A felület szívóképességének csökkenésére, az eltérő szívóképességek kiegyenlítésére, szilárdításra, pöröstömítésre Supralux Impregnál Alapozót. Felhordás: A falfesték felhordása ecsettel, hengerrel vagy airless szórással történhet. A festéket használat előtt alaposan fel kell keverni. Az impregnáládó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és páratartalom függvényében legalább 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről.

### A színes festékek használatakor a következő dolgokra különösen ügyelni kell:

- Egy helyiségek kifestésekor ugyanazt a felviteli módot kell alkalmazni
- A megszáradt festésen nem végezhetők utólagos javítások, hanem az egész falat le kell festeni. Intenzív színek használatakor ez a probléma még erőteljesebben jelentkezhet.
- Erősen nedvszívó vagy porozus felület esetén a kiválasztott szín nagyobb intenzitásának eléréséhez illetve a korábban festett felület színe intenzitásának növeléséhez további rétegek felvitelére lehet szükség.

## Javasolt bevonatrendszerek

1. Alapozás: Supralux Impregnáló Alapozó
2. Közbenső festés: Supralux Színvilág
3. Festés: Supralux Színvilág

Egyrétegben is jól fedő festék.

## Gyakorlati információk

**Felépítés:** Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmenteket és töltőanyagokat tartalmaz.

**Sűrűség, g/liter:** kb. 1400

**Kiszerelezés:** 2,5L; 5L

**Színválaszték:** 24 db szín

**Fényesség:** matt

**Felhordási módok:** ecsetelés, Hengerlés, Airless szórás

**Hígítás:** A termék hígítást nem igényel. Hígítás esetén a termék fedőképessége jelentősen romolhat.

**Kiadósság:** max. 10 m<sup>2</sup>/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

**Száradási idő:** 20°C-on max. 4-6 óra

**Átfesthető:** 4-6 óra után

**Minőségmegőrzési idő:** előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

**Tárolás:** +5 °C és +25°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben. A termék fagyveszélyes!

**Tűzveszélyességi fokozat:** Nem tűzveszélyes.