



Poli-Farbe Platinum egyrétegű belső falfesték

Extra nagy fedőképességű, gélesített, csepegésmentes, egyrétegű beltéri falfesték. Illatosított, így a frissen festett lakásban sem uralkodik kellemetlen festékszag. Bevonata matt, tartós, könnyen tisztítható. Magyar Termék Nagydíj 2006 díjazott termék.

Alkalmazási terület:

Új vakolt, vagy már más diszperziós festékekkel festett belső falfelületek, továbbá fűrészporos tapéta, gipszkarton felületek festésére alkalmas.

Választék:

orgona, levendula, hunyorzöld, rezeda, pipacs, hangavörös, dália, trombitavirág, tuzliliom, aranyvessző, bodza, barackvirág, nárcisz, naprafogó, fehér

Felhasználás:

A festendő felületeknek megfelelő szilárdságúnak, száraznak, tisztának, portól, olajtól és zsírtól mentesnek kell lennie. A tászkásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. A gletteléshez ajánljuk a Poli-Farbe Corso glettgipszet. A még festetlen mész-, méscement vakolatokat fa simítóval dörzsöljük át, portalanítsuk, ezután alapozzuk Inntaler diszperziós mélyalapozóval. Más erosen szívó, porózus felületen -pl. gipszkartonon, glettelten - a szívóképesség kiegyenlítésére szintén alkalmazzunk Inntaler diszperziós mélyalapozót. Korábban diszperziós festékekkel festett felületeknél, ha a bevonat ép, nem szükséges alapozni. A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a festést a Platinum diszperziós beltéri falfestékekkel, a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, finom szoru hengerrel vagy Euro 2000 festékfelhordó eszközzel történhet 1 vagy max. 2 rétegben. A festéket nem szükséges hígítani, de ha a felhordás módja miatt mégis szükséges, akkor 5-10% vízzel hígítható. A festésnél ügyeljünk a nagyon egyenletes, vékony rétegu felhordásra és a szomszédos munkafelületek tökéletes összedolgozására. A rétegek felhordása között a helyiség és a falfelület hőmérsékletétől függően min. 2 óra száradási idő szükséges. Tapéta festhetőségét próbafestéssel kell meghatározni. Ekkor a festéket kb. 5% vízzel kell hígítani. A tapéta tiszta, por- és a ragasztóanyag maradványaitól mentes legyen. Két réteg festése között legalább 3-4 óra száradási időt kell biztosítani. A Platinum falfesték színválasztéka divatos telített árnyalatokat tartalmaz, de fehérrel keverve pasztell árnyalatokat is elérhetünk. A Platinum színválasztékának elemeit egymással keverve számtalan további tetszetos színárnyalatot kaphatunk. A keverék színének kiválasztásához használjuk a Platinum színkártyát, amely a terméket forgalmazó üzletekben elérhető. A termékkel nem lehet dolgozni +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten, beleértve a fal és a levegő hőmérsékletét. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	matt, fehér vagy színes
Száradási idő :	20°C-on: 2 óra (fal felületen)
Átfesthetőség :	20°C-on: 2 óra (fal felületen)
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	24 hónapig
Felhordás :	ecsettel, finom szoru hengerrel, Euro 2000 festékfelhordó eszközzel
Javasolt rétegszám :	1 esetleg 2 réteg
Hígítás :	5-10% vízzel, ha szükséges a felhordás módjától függően
Kiadósság :	15-20 m ² /liter

Összetétel:

muanyag diszperzió, pigment, kalcium-karbonát, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzvesélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

KERMI 2006/2-00158

