

Supralux



Supralux Tilatex penészgátló

PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK

Leírás: Vizes diszperziós beltéri penészgátló falfesték.

Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, (vakolat, beton, gipszkarton, üvegszálas tapéta) megfelelő előkészítés után. Különösen párás helyiségek (fürdőszoba, konyha) falfelületei.

- Tulajdonságok:**
- Tartós penészgátló hatás.
 - Matt, mosható bevonat.
 - Könnyen felhordható.
 - Kimagasló fehérségű és fedőképességű.
 - Páraáteresztő.
 - Szagtalan, speciális gomba és baktériumvédelmi hatóanyagokkal ellátott beltéri falfesték.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Alkalmazható új falfelületek festésére és régi falfelületek felújítására. A falfelületnek épek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, tászkodó, laza réteget el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). Frissen vakolt felületre csak a vakolat teljes megszilárdulása, átszáradása után használható. Penészfoltoktól mentes vagy új falfelület esetén a falat Supralux Tilatex gombaölő alapozóval kell impregnálni. A fal megszáradása (min. 4-6 óra) után történhet a penészgátló falfesték felhordása. Az első réteghez a festéket célszerű 5–10%, a második réteghez kb. 5% víz hozzáadásával felhordási viszkozításra hígítani. Penészes falfelület esetén a penészfoltokat hígított (kb. 1:1) HYPO-val célszerű kezelni. 24 órás száradás után a folt enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen eltávolítható. A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. A festék bevonata dekoratív, sima, matt, fehér, amely a fal természetes lég- és páradiffúzióját lehetővé teszi. A festendő felület és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot. A még nedves állapotú festék vizes mosással eltávolítható.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre: A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Tilatex gombaölő alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Tilatex gombaölő alapozóval alapozunk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Tilatex penészgátló falfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux Tilatex gombaölő alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux Tilatex gombaölő alapozó
3. Festés: Supralux Tilatex penészgátló falfesték

Gyakorlati információk

Felépítés:	Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.
Sűrűség, g/liter:	1450–1500
Kiszerelés:	2 L; 4 L; 10 L; 16 L
Tárolás:	+5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen nap-fénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Színválaszték:	fehér
Színezés:	Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető.
Fényesség:	matt
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerlés, szórás
Hígítás:	Csapvízzel, impregnált felület esetén az első réteg felhordásához legfeljebb 5%, a második réteghez kb. 5% víz hozzáadása szükséges.
Kiadósság:	5–8 m ² /l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától
Száradási idő:	Száraz: 20 °C-on max. 4-6 óra
Átfesthető:	4-6 óra után
Minőségmegőrzési idő:	előírás szerinti tárolás esetén 24 hónap
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes.