

## Indeko-W

800

Matt, műgyanta kötőanyagú beltéri festék,  
speciális gombavédelmi funkcióval.

### Termékleírás

#### Alkalmazás

Magas értékű, mosásálló festék, gombás beltéri felületek javítására, valamint gombásodásnak kitett felületeknél (sörfőzde, tejgazdaság, vágóhíd, konzervgyár stb.) megelőzésre alkalmazható beltéri festék. Szintén felhasználható privát lakóter higiénijának megőrzéséhez is.

#### Tulajdonság

Vízzel hígítható és enyhe szagú.  
MSZ EN 13 300 szerint mosásálló, 3. osztály.  
Oldószermentes.  
Diffúzióképes ( $sd < 0,1$  m)  
Hosszantartó fungicid és baktericid tulajdonságú.  
Élettanilag ártalmatlan.  
Vizes fertőtlenítő és tisztítószereknek ellenáll.

#### Bizonyítvány

Indeko-W különböző független intézetek által vizsgált termék, igény esetén a bizonyítványokat bemutatjuk.

#### Kötőanyag

Műgyanta diszperzió.

#### Sűrűség:

1,5 g/cm<sup>3</sup>

#### Fényességi fok

Matt MSZ EN 13 300 szerint.

#### Szín

Fehér.

Max. 5% Alpinacolor, vagy AVA-Amphibolin színezőfestékekkel színezhető.

Saját színezésnél az esetleges színárnyalati különbségek elkerülése érdekében a teljes

mennyiséget egyszerre kell összekeverni.

#### Kiszerezés:

12,5 liter, 2,5 liter

#### Tárolás

Hűvös, fagymentes helyen.

#### Biztonsági előírások

Indeko-W és Capatox nem kerülhet gyermekek kezébe. Szembe, vagy bőrre kerülve azonnal bő vízzel le kell mosni. Ha lenyelnék, azonnal orvosi segítségre van szükség, mert a bélfóra tartósan sérülhet. Maradék festék nem önthető csatornába, természetes vizekbe, földbe.

#### Hulladék elhelyezés

Csekély mennyiséget beszáradni hagyni, majd a többi göngyöleggel együtt a háztartási hulladékgyűjtőn, ill. az ipari, építési területen felállított konténeren keresztül.

#### Kiegészítő termék

Capatox: biocid oldat, a gombás felületek előkezelésére.

### Feldolgozás

#### Előkészítés

Gombás felületet mechanikusan eltávolítani, Capatox-al átmosni és jól megszáradni hagyni.

#### Rétegfelépítés

*Alap, ill. közbenső bevonat:* Indeko-W 10% vízzel hígítva  
*záró bevonat:* Indeko-W 5% vízzel hígítva.

#### Felhordás

Ecsettel, hengerrel.  
Munkaeszközöket használat után vízzel tisztítani.

#### Anyagfelhasználás

kb. 150 ml/m<sup>2</sup> sima felületre, rétegenként.

Durvább felületre értelemszerűen több.

Pontos mennyiség csak próbafelhordással állapítható meg. A bevonat vastagsága nagymértékben befolyásolja a baktericid és fungicid hatás tartósságát, ezért az Indeko-W-t mindig bőven és egyenletesen kell felhordani. A megadott értékeknél kevesebb mennyiségben nem alkalmazható.

#### Alsó feldolgozási hőmérséklet

+5°C környezeti és alaphőmérséklet.

#### Száradási idő

+20°C és 65% relatív páratartalom mellett 4-6 óra után porszár az átvonható. 3 nap után átszáradt és terhelhető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom mellett a száradási idő hosszabbodik.

#### Átvonhatóság

Diszperziós és műgyanta kötőanyagú festékekkel, vagy vakolattal átvonható. Alkalmatlanok az olaj és alkidgyanta festékek, mert az Indeko-W olyan hatóanyagokat tartalmaz, melyek megakadályozzák a száradásukat.

#### Figyelem!

Olyan helyiségekben, ahol élelmiszert tárolnak, vagy gyártanak nem alkalmazhatóak oldószeres alapozók. Kizárólag oldószermentes Caparol Tiefgrund LF alkalmazható ilyen helyiségekben alapozóként.

Indeko-W bevonat után legalább 3 napig szellőztetni kell a helyiséget. Ha az Indeko-W kapcsolatba kerül vízben oldódó nehézfémekkel, mint pl.: réz sók, elbarnulás léphet fel.

Ilyen esetekben szaktanácsadást kell kérni.

### Alkalmas alapok

Az alapfelületnek száraznak, tisztának, hordképesnek és egyéb anyagoktól mentesnek kell lennie.

### Vakolatok

Stabil, normál szívóképességű vakolatokat előkészítés nélkül lehet bevonni. Porzó, málló, szívó vakolatokra alapozás Caparol Tiefgrund LF-el.

### Gipsz és készvakolat

Alapozás Capagrund LF-el. Mészőlerakódást lecsiszolni, leportalanítani és Caparol-Mélyalapozó TB-vel alapozni.

### Gipsz építő lapok

Szívó lapokra alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel. Sűrű, sima lapokra tapadásközvetítő alapozás Capagrund LF-el.

### Gipszkarton lapok

Habarcséleket lecsiszolni. Alapozás Capagrund LF-el. Vízrel oldódó elszíneződő alapanyagokat tartalmazó lapokat Caparol-Mélyalapozó TB-vel alapozni.

### Beton

Esetlegesen meglévő leválasztó anyagokat, porzó, málló részeket eltávolítani.

### Gázbeton

Alapozás Capaplex-el, 1:3 arányban vízzel hígítva.

### Vakolatlan mészhomokkő és téglafalak

Előkészítés nélkül bevonni.

### Hordképes bevonatok

Matt, gyengén szívó rétegeket közvetlenül bevonni. Fénylő felületeket, lakkozott felületeket fel kell csiszolni. Alapozás Capagrund-LF-el.

### Nem hordképes bevonatok

Nem hordképes lakk-, és diszperziós festék- vagy műgyanta vakolatrétegeket el kell távolítani. Gyengén szívó, sima felületekre alapozás Capagrund LF-el. Porzó, szívó felületekre alapozás Acryl-Hydrosol-al. Nem hordképes ásványi bevonatokat mechanikusan eltávolítani és portalanítani. Alapozás Caparol-Mélyalapozó TB-vel.

### Enyves festék bevonatok

Alapig lemosni. Alapozás Caparol Mélyalapozó TB-vel.

### Bevonat nélküli farost-, relief-, vagy nyomott papírtapéták

Előkészítés nélkül bevonni.

### Nem tapadó tapéták

Maradéktalanul eltávolítani. Enyv- és makulatúra maradványokat lemosni. Alapozás Caparol-Mélyalapozó TB-vel.

### Bevonat nélküli üvegszál falbevonatok

Alapozás Capaver Gewebegrundierung-al.

### Nikotin-, víz-, korom-, olaj-, vagy zsírfoltos felületek

Izoláló, szigetelő alapozás Caparol Szigetelő-alapozóval. Erősen szennyezett felületeket Dupa-inn-el bevonni.

### Kisebb hibás felületek

Megfelelő előkészítés után Caparol-Akkordspachtel, vagy Caparol Universalspachtel-P-vel előírás szerint kijavítani és esetlegesen lealapozni.

### Műszaki vevőszolgálat

A gyakorlatban előforduló összes felület és annak alapozási technikája nem részletezhető ebben a termékismertetőben. Bonyolultabb eseteknél szaktanácsadóink részletes, az adott objektumra vonatkozó segítséggel állnak a rendelkezésre.