



Poli-Farbe Fungi penészgátló belső falfesték

Nagyhatású penészgátlás. Könnyen kezelhető, nagy fehérségű, jó fedőképességű falfesték, bevonata matt, tartós.

Alkalmazási terület:

Alkalmas penészedés megelőzésére, párás, nedves helyiségek - pl. konyhák, pincék, fürdők - falainak a festésére, a fal penészle mosóval történt kezelése után. A Fungi rendszer használatával megszüntethető a már penészes falak fertőzöttsége.

Választék:

2, 4, 8 és 16 literes muanyag vödörben kapható.

Felhasználás:

A szilárd, tiszta, száraz és pormentes új felületet Fungi penészle mosóval kell kezelni majd 2 óra száradási idő után, a festék alapos felkeverését követően kell felhordani a Fungi penészgátló belső falfestéket két rétegben. Az összes szükséges festékmennyiség: 200-270 ml/m² (300-400 g/m²). A festék felhordása ecsettel vagy hengerrel történhet, szórni nem szabad! A rétegek felhordása között 2 óra száradási időt kell biztosítani. Régi, már penészes felület esetén a falat alaposan át kell nedvesíteni Fungi penészle mosóval, majd még nedvesen kell lekaparni a laza, pergo részeket. Ha erosen fertőzött volt a felület, akkor a lemosást meg kell ismételni. Majd 24 óra száradás után lehet a vakolathibákat szükség szerint kijavítani, és a megfelelően előkészített felületet a fentiek szerint lefesteni. Nem lehet dolgozni +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű festékkel vagy +5°C-nál hidegebb helyiségben, beleértve a fahőmérsékletet is. A Fungi penészgátló belső falfesték max. 3% Poli-Farbe színezőpasztával pasztell színekre színezheto. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Száradási idő :	20°C-on: 2 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 2 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	ecsettel, hengerrel. Szórni nem szabad!
Javasolt rétegszám :	2 réteg
Hígítás :	az első rétegnél 10-15% vízzel, a második rétegnél max. 5% vízzel.
Kiadósság :	3,5-5 m ² /liter, 2 rétegben

Összetétel:

muanyag diszperzió, titán-dioxid, kalcium-karbonát, kaolin, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést és a szembejutást. A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

KERMI E-2004/001216-1