

The logo for Supralux, featuring the brand name in a stylized white font on a dark blue oval background with a light blue gradient and a small registered trademark symbol.

# Supralux Tilatex Folttakaró beltéri falfesték

**NIKOTINNAL SZENNYEZETT VAGY BEÁZOTT FALAK, MENNYEZETEK  
FALFESTÉKE**

**Leírás:** Vizes diszperziós beltéri falfesték.

**Felületek:** Vizes diszperziós beltéri falfesték, ami alkalmas korábban már vakolt és meszelt, illetve festett beltéri falfelületeken megjelenő nikotin foltok, beázás nyomok eltüntetésére. Kiváló szigetelő képessége megakadályozza a nikotin szennyeződések átütését, így alkalmazásával a dohányzásra gyakran használt helyiségek eredeti fehérsége visszanyerhető.

**Tulajdonságok:**

- Eltünteti a nikotin foltokat, beázás nyomokat.
- Matt, mosható bevonatot képez.
- Kimagasló fedőképességű.
- Páraáteresztő.
- Könnyen felhordható.
- Környezetkímélő.

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés:** A felületnek épnek és tisztának, száraznak, olaj-, zsír- és pormentesnek kell lennie. A termék nem alkalmas zsíros, olajos jellegű szennyeződések, foltok eltüntetésére, ezeket el kell távolítani, mert lerontják a festéknek a falfelülethez való tapadását! A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A felületen lévő enyvfesték nyomokat, krétaporos rétegeket mosással kell eltávolítani. A laza, porózus felületeket Supralux Impregnáló Alapozóval szilárdítsuk meg illetve pórustömítsük. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell.

**Felhordás:** A falfesték korongecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli (airless) szórással hordható fel. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5°C felett. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves állapotú festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

## Javasolt bevonatrendszerek

**1. Még nem festett, új felületekre:** A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux Impregnáló Alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux Impregnáló Alapozóval újra alapozunk. Az így előkészített felületre 2-3 réteg Supralux Tilatex Folttakaró beltéri falfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux Impregnáló Alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux Beltéri glett  
Supralux Impregnáló Alapozó
3. Festés: Supralux Tilatex Folttakaró beltéri falfesték

**2. Korábban már festett falfelületek felújító festése:**

A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással el kell távolítani, a felületet foltgletteléssel ki kell javítani, azt követően Supralux Impregnáló Alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Tilatex Folttakaró beltéri falfestékkel átfesteni.

## Gyakorlati információk

|                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Felépítés:</b>                | Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.                                                               |
| <b>Sűrűség, g/liter:</b>         | 1480-1580                                                                                                                                                |
| <b>Kiszerelés:</b>               | 4L; 10L                                                                                                                                                  |
| <b>Színválaszték:</b>            | fehér                                                                                                                                                    |
| <b>Színezés:</b>                 | Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető, illetve Supralux Univerzális színező pasztákkal (max. 6 %).                                 |
| <b>Fényesség:</b>                | matt                                                                                                                                                     |
| <b>Felhordási módok:</b>         | szórás (Airless)                                                                                                                                         |
| <b>Hígítás:</b>                  | csapvízzel, szükség szerint                                                                                                                              |
| <b>Kiadósság:</b>                | 8-9 m <sup>2</sup> /l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától                                                                          |
| <b>Száradási idő:</b>            | száraz: 20°C-on max. 4-6 óra után száraz                                                                                                                 |
| <b>Átfesthető:</b>               | 4-6 óra után                                                                                                                                             |
| <b>Minőségmegőrzési idő:</b>     | előírászerű tárolás esetén 24 hónap                                                                                                                      |
| <b>Tárolás:</b>                  | +5 és +30°C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hő-től védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes! |
| <b>Tűzveszélyességi fokozat:</b> | Nem tűzveszélyes.                                                                                                                                        |