

Supralux



Supralux Homlokzatfesték

Leírás: Vizes diszperziós homlokzatfesték.

Felületek: Épületek homlokzatainak festésére, továbbá megfelelő szilárdságú vakolat és beton felületek bevonására alkalmas.

- Tulajdonságok:**
- Száradás után sima, matt, időjárásálló bevonatot eredményez.
 - színezhető
 - páraáteresztő
 - időjárásálló
 - gazdaságos

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj-, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, tászkásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Általában 2 réteg felhordása javasolt. Festetlen felületek első festésekor Supralux impregnáló alapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképesége csökkenthető. Festési körülmények: Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5 °C-ot, de ne legyen több +30 °C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell. A festéket alaposan fel kell keverni.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új kültéri falfelületekre: A még festetlen vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux Portal homlokzati glettel simítjuk. Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux homlokzatfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux impregnáló alapozó
2. Glettelés: Supralux Portal homlokzati glett
3. Festés: 2x Supralux homlokzatfesték

Korábban már festett kültéri falfelületek felújító festése: A repedezett, laza festéket és vakolatot kaparással, csiszolással eltávolítani, a vakolathibákat kőművesmunkával, a festékhibákat folttapaszolással kijavítani, a felületet vízsugárral kell lemosni, majd 2 réteg Supralux homlokzatfestékkel átfesteni. Erősen porladó, krétásodó régi bevonatok esetén Supralux impregnáló alapozóval való kezelés ajánlott, festés előtt.

Gyakorlati információk

Felépítés:	sztírol–akrilát kopolimer vizes diszperziós bázisú.
Sűrűség, g/liter:	kb. 1620.
Kiszerezés:	10 L; 16 L
Tárolás:	+ 5 és + 30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
Színválaszték:	fehér, Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető.
Fényesség:	matt.
Felhordási módok:	ecsetelés, hengerezés, szórás, airless szórás.
Hígítás, eszközök tisztítása:	Csapvízzel, a felhordási módnak megfelelően.
Kiadósság:	1 liter festék 5–6 m falfelület egyszeri bevonására elegendő.
Száradási idő:	száraz 20 °C-on max. 2 óra.
Átfesthető:	4-6 óra után.
Minőségmegőrzési idő:	Előírászerű tárolás esetén 24 hónap.
Tűzveszélyességi fokozat:	Nem tűzveszélyes!