



## Inntaler homlokzat diszperziós falfesték

Különleges minőségű, kiváló időjárásállóságú, rendkívül kiadós, színtartó termék. Bevonata tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő.

### Alkalmazási terület:

Épülethomlokzatok, egyéb kül- és beltéri vakolt-, beton- és gipszfelületek festésére alkalmas.

### Választék:

A POLI-FARBE, NCS, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján rendelhető. Egyedi színek beállítása külön egyeztetés szerint. 2, 4, 8, 15 és 16 literes mu

### Felhasználás:

A festendő felületeknek tisztának, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A táskásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. A gletteléshez ajánljuk a Corso külső glettanyagot. Új felületek festésénél, valamint a megfelelően kijavított, glettelte régi felületek megerosítésére, és a szívóképeség kiegyenlítésére alkalmazzunk InnTaler diszperziós mélyalapozót. A mélyalapozó száradása után kezdhethjük meg a festést az InnTaler homlokzat diszperziós falfestékkel a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással történhet 2-3 rétegben. A rétegek felhordása között biztosítsunk megfelelő - kb. 4 óra - száradási időt. A festék kiadósságát nagy mértékben befolyásolja a felület minősége. Festeni +5°C és +30°C közötti levegő- és falhőmérséklet mellett lehet. Tuzo napon, esoben illetve erosen párás idoben kerüljük a festék felhordását. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerral távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	matt, fehér
Száradási idő :	20°C-on: 4 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 4 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	24 hónapig
Felhordás :	szórással, hengerezéssel, ecseteléssel
Javasolt rétegszám :	2-3 réteg
Hígítás :	max. 5% vízzel
Kiadósság :	1,5-2 m <sup>2</sup> /liter, 2 rétegben, a felület minőségétől függően

### Összetétel:

muanyagdiszperzió, pigment, kalcium-karbonát, festékadditív, víz

### Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést, a szembe jutást. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

### Szakvélemény:

MERTCONTROL 04719/96