

Héra Külső homlokzatfesték

Nagyon kiadós tartós

Nagy kiadósság, gazdaságosan felhasználható, időjárásálló, környezetkímélő festék.

Alkalmazási terület: Épülethomlokzatok és falfelületek, továbbá egyéb kül- és beltéri beton-, cement-, új azbesztcement, és gipszfelületek időjárásálló festéke. Lég- és páraáteresztő bevonata a fal természetes szellőzését nem gátolja. **Választék:** A matt bevonatot adó festék fehér színben 2 és 4 literes, 12,5 és 25 kilogrammos kiszerelésben, a színes homlokzatfestékek TRILAK homlokzat és belső falfesték színtáblázat színeiben kapható, illetve a gyártó cégtől egyéb színekben megrendelhető 25 kg-os kiszerelésben. A HÉRA KÜLSŐ KOLOR 5 l és 15 l-es fémedényben 1 alapfestékből több száz színben állítható elő TRILAK színkeverő berendezéseken. **Felhasználási mód:** Új, festetlen felületeket portalanítás után [Cehali mélyalapozóval](#), vagy [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#)-val kell beereszteni. Régi felületek bevonása előtt a laza, pergő mészréteget, festékmaradványokat stb. mechanikai úton, kaparással el kell távolítani. A vakolathibákat ki kell javítani, majd a felületet portalanítani kell. Az előkészített felületet ebben az esetben is [Cehlin mélyalapozóval](#), vagy [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) kell előkezelní. Kisebb repedések, illetve a felületi egyenetlenségek [Deko simítótappasszal](#) vagy [Deko kültéri porglettel](#) javíthatók ki. Glettelés után a homogén szívóképesség elérése érdekében javasoljuk [Falfix diszperziós mélyalapozó](#) ismételt használatát. Ezután lehet a falfelületre alapos felkeverés után a [Héra Külső Kolor](#) festéket felhordani két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 4 óra száradási időt kell biztosítani. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. A [Héra Külső Kolor](#) +5 °C-tól +30 °C-ig terjedő levegő- és falhőmérséklet mellett hordható fel. Tűző napon nem szabad festést végezni, mert a gyorsabb száradás esetenként rosszabb tapadáshoz vezethet. Ugyancsak nem célszerű erősen borult, esőre hajló vagy rendkívül párás időben végezni a festést. Az egybefüggő, egyszerre látszó felületekre célszerű azonos gyártási dátumú terméket felvinni. Amennyiben ezzel kapcsolatban segítséget igényel, vegye fel a kapcsolatot a gyár képviselőjével. A [Héra Külső homlokzatfesték Aquakolor színezőpaszta és festékekkel](#) pasztellszínekre színezhető. Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el!