

Sigma Outdoor homlokzatfesték

Sziloxánnal erősített Kiváló időjárás-állóság Víztaszító, és egyben szennytaszító Megakadályozza a gombák, algák tapadását és elszaporodását
--

A termék vízlepergető tulajdonsága folytán a homlokzatot szárazon tartja. Különleges adalékanyag alkalmazása folytán használatával megelőzhető a felület algásodása.

Alkalmazási terület: Épülethomlokzatok és falfelületek, továbbá egyéb kül- és beltéri beton-, cement-, új azbesztcement, és gipszfelületek időjárásálló festéke.

Lég- és páraáteresztő bevonata a fal természetes szellőzését nem gátolja.

Választék: A matt bevonatot adó festék 5 és 10 literes kiszerelésben, 4 bázisfestékből színkeverő gépen több mint ezer színben színezhető. A Fehér TP jelű kiszerelés önmagában használható festésre, vagy AQUAKOLOR színezőpasztával is színezhető! A TD TM TC jelű kiszerelések csak gépi színkeveréssel használhatók, önmagukban festésre nem alkalmazhatók!

Felhasználási mód: Új, festetlen felületeket portalanítás után [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) kell beereszteni.

Régi felületek bevonása előtt a laza, pergő mészréteget, festékmaradványokat stb. mechanikai úton, kaparással el kell távolítani. A vakolathibákat ki kell javítani, majd a felületet portalanítani kell. Az előkészített felületet ebben az esetben [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) kell előkezelní. Kisebb repedések, illetve a felületi egyenetlenségek [Deko simítótapasszal](#) vagy [Deko kültéri porglettel](#) javíthatók ki. Kültéri glett használata után a homogén szívóképeség elérése érdekében javasoljuk a [Falfix diszperziós mélyalapozó](#) ismételt használatát.

Ezután lehet a falfelületre alapos felkeverés után a [Sigma Outdoor homlokzatfesték](#) festéket felhordani két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 6 óra száradási időt kell biztosítani. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással.