



Poli-Farbe kültéri mészfesték

A festék használata gazdaságos, környezetkímélő. A fal természetes légzését biztosítja, víztaszító hatású. Érvényesül a mész fertőtlenítő, penész- és gombaölő hatása is. Bevonata tartós, kiváló fehérségű.

Alkalmazási terület:

Alkalmos kültéri, új, legalább 28 napos, száraz mész- és mészcementes vakolatok, beton felületek festésére, régi meszelt felületek felújítására.

Választék:

14 literes muanyag vödörben kapható.

Felhasználás:

A festendő felületnek száraznak, tisztának, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. Régi meszelt felületekről a laza, repedezett részeket kaparással el kell távolítani és a felületet hasonló szívóképességű anyaggal kell kijavítani. Amennyiben a javított felület erősebben szív, nem lesz egyenletes a bevonat, színezett mészfesték felhordása esetén foltosodás jelentkezhet. A festéket jól fel kell keverni és vízzel megfelelően hígítani kell. A hígítás mértékét a felhordás módja, a felület szívóképessége, a felület és a levegő hőmérséklete, valamint a páratartalom határozza meg. A Poli-Farbe kültéri mészfestéket az új, megfelelően száraz, vakolt felületre 3 rétegben, a régi felületre 2 rétegben szükséges felhordani. Az első rétegnél 15-20%-os, a második és harmadik rétegnél kb. 10%-os hígítás szükséges. A rétegek között a hőmérséklettel függően 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A festést nem szabad tűző napsütésben, 30°C fölötti hőmérsékleten, csapadékos időben és +5°C-nál alacsonyabb levegő- és falhőmérsékletnél végezni. A festék színezheto, a mészfestékhez megfelelő Poli-Farbe színezőpasztával vagy az Inntaler színezőfestékkel max. 5% mennyiségben. A színezőpasztát először kis mennyiségű vízzel, ezután a festék kis részletével elkeverjük, majd az összes festékhez adjuk és jól összekeverjük. A tökéletes színazonosság érdekében a felhasználáshoz szükséges összes festéket egyszerre színezzük be. Színezésnél minden esetben végezzünk próbafestést. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	matt, fehér
Száradási idő :	20°C-on: 4 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 4 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig bontatlan csomagolásban
Felhordás :	hengerrel, ecsettel
Javasolt rétegszám :	2-3 réteg
Hígítás :	első rétegnél 15-20% vízzel, második és harmadik rétegnél kb. 10% vízzel
Kiadósság :	3-4 m ² /liter 2 rétegben, a felület érdességétől függően

Összetétel:

mészhidrát, muanyag diszperzió, pigment, kalcium-karbonát, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Veszélyesanyag-tartalom: Kalcium-hidroxid 20-25%

Szabályozási tájékoztatás:

R34 Égési sérülést okoz.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

S1/2 Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S24/25 Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S27/28 Ha az anyag a borrel jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bort kello

mennyiségu vízzel azonnal le kell mosni

S36/37/39 Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem-/ arcvédót kell viselni.

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyujtohelyre kell vinni.

Veszély jelzés:

C Maró

Szakvélemény:

KERMI E-2005/000646-1