

# Supralux



## Supralux Portaszil

### SZILIKÁTOS HOMLOKZATFESTÉK

**Leírás:** Szilikátos vizes diszperziós homlokzatfesték.

**Felületek:** Épületek homlokzatainak festésére, ásványi eredetű vakolatok (mészvakolat, cementvakolat) és beton, gázbeton, mészhomok-tégla, téglá, azbeszt-cement felületek bevonására alkalmas. Felújító festékként is alkalmazható ásványi (mész, szilikát) festékekkel bevont felületekre. Nem alkalmas akrilát-, stírol-akrilát bevonatok átfestésére és gipsz alap közvetlen festésére.

- Tulajdonságok:**
- sima, matt,
  - kimagaslóan páraáteresztő, víztaszító,
  - időjárásálló bevonatot képez
  - jó fedőképességű
  - környezetkímélő
  - szagtalan
  - könnyen feldolgozható

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** Az alap felület legyen tiszta, tapadást rontó anyagoktól mentes és száraz. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, szilikátos glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Festetlen felületek első festésekor ill. régi szilikátos bevonat felújító festésénél Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképessége csökkenthető és a szívóképességben fennálló különbségek kiegyenlíthetők.

**Festési körülmények:** Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +8°C-ot, de ne legyen több +30°C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell, a napsütötte homlokzatot függönnyel védjük. Ne fessünk esőben, ködben, erős szélben. A festéket alaposan fel kell keverni.

## Javasolt bevonatrendszerek

**Még nem festett, új homlokzatokra:** Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó  
Supralux Portaszil szilikátos glett  
(Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó)  
2x Supralux Portaszil szilikátos homlokzatfesték

## Korábban már festett kültéri falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festéket és vakolatot kaparással, csiszolással eltávolítani, a vakolathibákat kőművesmunkával, a festékhibákat gletteléssel kijavítani, majd mélyalapozás után 2 réteg Supralux Portaszil szilikátos homlokzatfestékkel átfesteni. Erősen porladó, kretásodó, régi bevonatokat Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozóval kell erősíteni festés előtt.

## Gyakorlati információk

<b>Felépítés:</b>	kálium-metaszilikát és sztírol-akrilát kopolimer.
<b>Sűrűség, g/liter:</b>	1465
<b>Kiszerezés:</b>	15 liter
<b>Tárolás:</b>	+5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!
<b>Színválaszték:</b>	fehér, színezőkkel csak korlátozottan színezhető
<b>Fényesség:</b>	matt
<b>Felhordási módok:</b>	ecsetelés, hengerezés
<b>Hígítás:</b>	Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó 1:1 arányú hígítása vízzel, majd a hígított alapozóval hígítjuk a festéket.
<b>Kiadósság:</b>	1 liter festék 5–6 m <sup>2</sup> falfelület egyszeri bevonására elegendő.
<b>Száradási idő:</b>	Száraz 20 °C-on, 65% relatív páratartalom esetén max. 12 óra 12 óra után
<b>Átfesthető:</b>	előírás szerű tárolás esetén 24 hónap
<b>Minőségmegőrzési idő:</b>	előírás szerű tárolás esetén 24 hónap
<b>Munkavédelmi szempont:</b>	Az anyag erősen lúgos kémhatású!
<b>Tűzveszélyességi fokozat:</b>	Nem tűzveszélyes.