



Inntaler Szilikát homlokzatfesték

Műanyag diszperzióval kombinált szilikát alapú festék, amely a diszperziós és a hagyományos szilikátfestékek előnyös tulajdonságait egyesíti. Bevonata matt, színtartó, kiváló időjárásállóságú, az alaphoz kiválóan tapad. Lég- és pára áteresztő képessége kiemelkedő, sokkal intenzívebb természetes átszellőzést biztosít, mint a diszperziós falfestékek. Műemlék épületek festésére is alkalmas.

Alkalmazási terület:

Épülethomlokzatok, egyéb kül- és beltéri falfelületek vagy már korábban szilikátfestékkel illetve mésszel festett falfelületek bevonására használható. Gipsz- és korábban diszperziós festékkel festett felületeken ne alkalmazzuk!

Választék:

A POLI-FARBE és a COLOUR HARMONY színekártyák alapján rendelhető. 2, 4, 8 és 16 literes műanyag vödörben kapható.

Felhasználás:

Az alapfelületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A régi felületekről a táskásodó, leváló részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani, a vakolathibákat ki kell javítani. Új vakolatok festésénél, valamint az elokészített régi vakolatok megerősítésére javasoljuk az Inntaler szilikát mélyalapozó használatát. Az alapozott felületre min. 12 óra kötési idő után hordható fel az Inntaler szilikát homlokzatfesték, melyet a felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel történhet 2-3 rétegben. Az egybefüggő felületeket minél gyorsabban, megszakítás nélkül célszerű festeni, a szomszédos munkafelületek határvonalát jól eldolgozva. A rétegek felhordása között biztosítsuk a megfelelő - 12 óra - kötési időt. Festeni +5°C és +30°C közötti levegő- és falhőmérséklet mellett lehet. Tuzo napon, esőben illetve erósen párás vagy szeles időben kerüljük a festék felhordását, mert az egyenetlen száradás miatt foltosodás jelentkezhet. A termék erósen lúgos kémhatású, a festésre nem kerülő, málzolt, üveg- és egyéb felületeket a maró hatás ellen letakarással védeni kell. Az elcsöppent festéket azonnal bő vízzel le kell mosni. A termék a gyártástól számított három nap érési idő után használható. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	matt, fehér és színes
Száradási idő :	20°C-on: 12 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 12 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig
Felhordás :	hengerezéssel, ecseteléssel
Javasolt rétegszám :	2-3 réteg
Hígítás :	max. 5% vízzel
Kiadósság :	1,6 m ² /liter, 2 rétegben, erósen függ a felület minőségétől

Összetétel:

kálium-szilikát, műanyag diszperzió, pigment, kalcium-karbonát, festékaditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Erósen lúgos kémhatású termék, borre vagy szembe kerülve maró hatású lehet. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Megfelelő védokesztyűt és védoszemüveget kell viselni. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag borre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

MERTCONTROL 04719/96