

## Modaszil homlokzatfesték

Műemlék minőség
Víztaszító
Páraáteresztő

---

### Műemléképületekre és különböző igényes épületfelületekre kiválóan alkalmas szilikon alapú homlokzatfesték.

**Alkalmazási terület:** Kültéri, új vakolatokra, különböző betonfelületekre vagy régi, mészfestékkel, vagy ásványi eredetű festékkel bevont, de csak jó erős szívóképességű felületekre alkalmazható. Műemléképületek festésére kiváló. A korábban már diszperziós festékkel festett felületekre nem alkalmazható. (Ilyen esetben **UNISZIL HOMLOKZATFESTÉK** használható.) A MODASZIL kiválóan alkalmas, pl. Baurex vagy más hasonló porózus vakolatokra. A ilyen vakolatok szerkezetében az épület falazatából nedvesség hatására kioldódó ásványi sók visszamaradnak. Az ilyen vakolatokon a MODASZIL homlokzatfesték a falazatban lévő nedvesség folyamatos eltávozását biztosítja. Bevonata rendkívül nagy vízgőzáteresztő képességű, ugyanakkor a folyékony víz felvétele és az azzal szembeni áteresztő képessége rendkívül csekély. Így a falazat nedvességtartalmát minimális szinten tartja, ezáltal növeli annak hőszigetelő képességét. A levegőt, ill. a különböző gázokat igen nagymértékben átereszti, ezért mészvakolatok esetében sem állítja le a karbonizáció folyamatát.

**Választék:** A Trilak színkártya több mint 130 színárnyalatában, 25 kilogrammos műanyag vödör csomagolásban kapható.

**Felhasználási mód:** A megfelelően alapozott és szakszerűen felépített **Modaszil homlokzatfesték** bevonatrendszer a vakolatot víztaszítóvá (hidrofóbbá) teszi, így annak a zsugorodása folytán fellépő repedések esetében is gátolja a savas esővíz behatolását a falba, így növeli a vakolat tartósságát. Régi felületek bevonása előtt a laza, pergő, tönkrement mészfestékeket mechanikai úton, kaparással el kell távolítani. A vakolathibákat gondosan ki kell javítani. Az alapfelületet gondosan impregnálni kell Modaszil szilikonos mélyalapozóval. Az impregnáló anyagot korongecsettel két rétegben, "nedves a nedvesen" eljárással (egy órán belül) 300-500 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kell felhordani. A Modaszil szilikonos mélyalapozó nem rendelkezik vakolatszilárdító hatással, alkalmazásának célja a felület egyenletes hidrofobizálása. Ajánlatos a munkát úgy szervezni, hogy a mélyalapozás délután fejeződjön be és a következő reggel kezdődjenek a további munkafázisok. Ha tapasztolás szükséges, Uniszil simítótapaszt kell alkalmazni, mélyalapozás után. Felhasználás előtt a **Modaszil homlokzatfesték**-et gépi keveréssel tökéletesen homogenizálni kell. Felhordására a legelőnyösebb az ecsettel vagy hengerrel történő felvitel, azonban ott, ahol a termelékenységgel növelése fontos szempont, a festék felhordására szóró eljárás is alkalmazható. Az alapfelület és a külső levegő hőmérséklete +5 °C fölött legyen. A festéket két rétegben min. 500 g/m<sup>2</sup> mennyiségben kell felhordani. Az egyes munkamenetek között min. 15 óra száradási időt kell biztosítani. Célszerű a második festést a következő napon végezni. Az egybefüggő, egyszerre látszó felületekre célszerű azonos gyártási dátumú terméket felvinni. Amennyiben ezzel kapcsolatban segítséget igényel, vegye fel a kapcsolatot a gyár képviselőjével. A festőszerszámok használat után közvetlenül vízzel tisztíthatók. A rászáradt festék már csak erős oldószerekkel pl. (nitrohígító) távolítható el.