

Trinát univerzális festék

Műanyagra, fémre, fára, falra
Tartós
Szagtalan

Nem is mindig olyan egyszerű kiválasztani a megfelelő festéket egy-egy felülethez. A gyors és tökéletes megoldás: a Trinát Univerzális festék, melyet szinte bármilyen felületen használhat. Alkalmas műanyag, fém, fa, vagy fal festésére, dekorálására. Emellett ereszcatornára és réz radiátorcsövek alapozására is ajánljuk. Vizes bázisú, így bátran használható a gyerekek szobájában, vagy akár régi gyerekbútorok felújításához is.

Alkalmazási terület: A Trinát Univerzális festék sokoldalúan alkalmazható fa-, műfa (faforgács, farostlemezek), fém-, (horganyzott acél, alumínium) és műanyagok (pl. PVC) festésére. Alkalmas, épülethomlokzatok, falfelületek, beton-, cement-, új azbesztcement, és gipszfelületek bevonására is, valamint rendelkezik gyermekbútorok és gyermekjátékok alkalmassági bizonyítványával (MSZ EN 71-3:1996). A festék kültéri nyílászárók festésére nem alkalmas. Kitűnően alkalmazható fejújítási munkákhoz. A kül- és beltérre egyaránt használható Trinát Univerzális festék vízálló, lúgálló (meszelt felületen is alkalmazható), krétásodásra, sárgulásra nem hajlamos. A Trinát Univerzális festékekkel egy háztartás szinte minden festési problémája megoldható.

Választék: A festék **Aquakolor színezőpasztával** színezhető. A TRILAK homlokzat és belső falfesték színtáblázat 340 színében 1, és 5 literes kiszerelésben kapható, illetve a Trilak cégtől egyéb színekben megrendelhető. A fehér TP kiszerelés önmagában használható festésre, vagy Aquakolor színező pasztával illetve TRILAK színkeverő gépeken is színezhető. A TC, TM, TR, TV, TY jelű kiszerelések csak gépi színkeveréssel használhatók, önmagukban festésre nem alkalmazhatók! A 6 bázisfestékből több mint 2000 színben színezhető Trilak színkeverő berendezéseken. A Trinát Univerzális festék bevonata selyemfényű.

Felhasználási mód: Felület-előkészítés:

Fafelületek: Az új, légszáraz fából, forgácslapból, ill. farostlemezéből készült faszerkezetek (nyílászárók, bútorok stb.) felületét csiszolás és portalanítás után **Lazurán félolajjal beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel** vagy **Lazurán lenolajkence beeresztő és pórustömítővel**, kültéri alkalmazás, vagy nedvességnek kitett felületeknél **Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel** kell beeresztetni, a fafelület megmaradt szívóképeségét **Lazurán Félolaj beeresztő és pórustömítő/Félolaj beeresztő és pórustömítővel** vagy **Lazurán lenolajkence beeresztő és pórustömítővel** kell pórustömíteni.

Fémfelületek: Vas- és acélfelületekről a rozsdát maradéktalanul el kell távolítani. Ezután a felületet portalanítani és zsírtalanítani kell. Korrozógátló alapozóként a **Trinát korrozógátló alapozó** festék használata célszerű. Horganyzott acél- és alumíniumfelületekről mindenfajta szennyeződést gondosan el kell távolítani. A horganyzott felületen a tapadás a horganyzástól eltelt időtől, a horganyzás módjától függően különböző lehet, ezért próbafestést kell végezni.

Műanyag felületek: A műanyag felületeket zsírtalanítani, majd csiszolópapírral érdesíteni kell.

Falfelületek: Új, festetlen falfelületeket (beton, műkö, mészkövet, gipsz, tégl, új azbesztcement stb.) portalanítás után a szívóképeség egyenletessé tételére **Cehalin mélyalapozóval** vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell beeresztetni. Kiseb repedések eltüntetésére, illetve a felületi egyenetlenségek megszüntetésére **Deko simítótapaszt**, vagy **Unikitt mestertapaszt** célszerű használni.

Festés: A Trinát Univerzális festéket felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. A festéket ecsettel (esetleg akril ecsettel), hengerrel, szórószalakkal lehet felhordani. Általában 2 réteg festék felhordása célszerű. Az első réteg felhordása előtt a felhordás módjától függően célszerű a festéket kevés vízzel hígítani. A második réteg, hígítás nélkül is felhordható.

Használat után az edényt gondosan le kell zárni. A szerszámokat vízzel el kell mosni. Az esetleges elcsapponásokat vizes ruhával lehet felszedni. A megszáradt festék már csak erős oldószerekkel távolítható el.