

# Supralux



## Supralux Lábazatfesték

**Leírás:** Vizes diszperziós lábazatfesték.

**Felületek:** Épületek lábazatának (nagy szilárdságú vakolat, beton, cement alapozás utáni és felújító festésére. Pala, beton és beltéri falfelületek festésére is használható.

- Tulajdonságok:**
- Matt, sima bevonat.
  - Időjárásálló, a különféle csapadékokkal szemben fokozott védelmet biztosít.
  - Jó fedőképességű.
  - Könnyen felhordható.
  - Páraáteresztő.

## Felhasználási útmutató

**Felületelőkészítés, felhordás:** Felületelőkészítés, felhordás: A felületnek épnek és tisztának (por-, olaj, zsír-, és egyéb szennyeződésektől mentesnek) kell lennie. A levelesen leváló, tászkodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Általában 2 réteg felhordását javasoljuk. Festetlen felületek első festésekor Supralux Impregnáló alapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképesége csökkenthető.

**Festési körülmények:** Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +5°C-ot, de ne legyen több +30°C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell. A még nedves állapotú anyag vizes mosással eltávolítható a festéshez használt eszközökről. A festéket alaposan fel kell keverni.

## Javasolt bevonatrendszerek

**1. Még nem festett, új kültéri lábazatokra:** A még festetlen vakolatot Supralux Impregnáló alapozóval pórustömítjük. Szükség szerint a lábazati falat Supralux Portal homlokzati glettel simítjuk. Glettelés után, igényes munka esetén Supralux Impregnáló alapozóval ismételten alapozunk.

Az így előkészített felületre 2 réteg Supralux Lábazatfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pórustömítése: Supralux Impregnáló alapozó
2. Glettelés + impregnálás: Supralux Portal homlokzati glett  
(Supralux Impregnáló alapozó)
3. Festés: Supralux Lábazatfesték

**2. Korábban már festett kültéri lábazatok felújító festése:** A repedezett, laza festéket és vakolatot kaparással, csiszolással eltávolítani, a vakolathibákat kőművesmunkával, a festékhibákat foltta-paszolással kijavítani, a felületet vízszaggárral kell lemosni, majd 2 réteg Supralux Lábazatfestékkel átfesteni. Erősen porladó, kretásodó, régi bevonatokat Supralux Impregnáló alapozóval kell erősíteni festés előtt.

## Gyakorlati információk

**Felépítés:** Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

**Sűrűség, g/liter:** 1350–1450

**Kiszerezés:** 5 kg

**Tárolás:** + 5 és + 30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségben az MSZ 13910 szerint.

A termék fagyveszélyes!

**Színválaszték:** Fehér, vörösbarna, sötétbarna, sötétszürke, sötétzöld, Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhetők.

**Fényesség:** matt

**Felhordási módok:** ecsetelés, hengerlés, Airless szórás

**Eszközök tisztítása:** csapvízzel, a felhordási módnak megfelelően

**Kiadósság:** 4–5 m<sup>2</sup>/kg/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától.

**Száradási idő:** 20°C-on max 2 óra

**Minőségmegőrzési idő:** Előírászerű tárolás esetén 24 hónap.

**Tűzveszélyességi fokozat:** Nem tűzveszélyes.