

Héra Külső homlokzatfesték

Nagyon kiadós
tartós

Nagy kiadósság, gazdaságosan felhasználható, időjárásálló, környezetkímélő festék.

Alkalmazási terület: Épülethomlokzatok és falfelületek, továbbá egyéb kül- és beltéri beton-, cement-, új azbesztcement, és gipszfelületek időjárásálló festéke. Lég- és páraáteresztő bevonata a fal természetes szellőzését nem gátolja.

Választék: A matt bevonatot adó festék fehér színben 2 és 4 literes, 12,5 és 25 kilogrammos kiszerelésben, a színes homlokzatfestékek TRILAK homlokzat és belső falfesték színtáblázat színeiben kapható, illetve a gyártó cégtől egyéb színekben megrendelhető 25 kg-os kiszerelésben. A HÉRA KÜLSŐ KOLOR 5 l és 15 l-es fémedényben 1 alapfestékből több száz színben állítható elő TRILAK színkeverő berendezéseken.

Felhasználási mód: Új, festetlen felületeket portalanítás után **Cehali mélyalapozóval**, vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval**-val kell beereszteni. Régi felületek bevonása előtt a laza, pergő mészréteget, festékmaradványokat stb. mechanikai úton, kaparással el kell távolítani. A vakolathibákat ki kell javítani, majd a felületet portalanítani kell. Az előkészített felületet ebben az esetben is **Cehlin mélyalapozóval**, vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell előkezelni. Kisebb repedések, illetve a felületi egyenetlenségek **Deko simítótapasszal** vagy **Deko kültéri porglettel** javíthatók ki. Glettelés után a homogén szívóképesség elérése érdekében javasoljuk **Falfix diszperziós mélyalapozó** ismételt használatát. Ezután lehet a falfelületre alapos felkeverés után a **Héra Külső Kolor** festéket felhordani két rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 4 óra száradási időt kell biztosítani. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. A **Héra Külső Kolor** +5 °C-tól +30 °C-ig terjedő levegő- és falhőmérséklet mellett hordható fel. Tűző napon nem szabad festést végezni, mert a gyorsabb száradás esetenként rosszabb tapadáshoz vezethet. Ugyancsak nem célszerű erősen borult, esőre hajló vagy rendkívül párás időben végezni a festést. Az egybefüggő, egyszerre látszó felületekre célszerű azonos gyártási dátumú terméket felvinni. Amennyiben ezzel kapcsolatban segítséget igényel, vegye fel a kapcsolatot a gyár képviselőjével. A **Héra Külső homlokzatfesték Aquakolor színezőpaszta és festékekkel** pasztellszínekre színezhető. Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el!