

# Deco-Lasur glänzend

## Feldolgozásra kész lazúr festék diszperziós bázison külső és belső használatra

### Termékleírás

#### Alkalmazás:

Diszító lazúr rétegfelhordáshoz belső és külső felületeken. Alkalmassá teszi az alapozáson, szerkezeti vakolatokon, valamint PII és PIII csoportba tartozó habarcsból készült vakolatokhoz és betonhoz. Belső felületen ezenfelül dekoratív kialakításhoz szálkás felületű tapétákhoz és üvegszövetekhez.

#### Tulajdonságok:

Időjárás-álló a VOB szerint  
Víztaszító  
Jó diffúziós képességű  
Magas tapadó szilárdság  
Vízrel hígítható, környezetkímélő és gyenge szagú.

#### Kötőanyag:

Műanyag diszperzió a DIN 55 945 szerint

#### Fényességig fok:

Fényes

#### Szín:

Áttetsző  
Színezhető Alpinacolorral vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel és árnyaló festékekkel.

#### Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen tárolandó. Felbontott göngyöleget jól le kell zárni.

#### Figyelem!

Gyermekek elől el kell zárni. Ha szemmel érintkezésbe kerül, vízzel azonnal alaposan ki kell öblíteni. Nem szabad természetes vizekbe engedni.  
Közelebbi adatok: lásd a biztonsági adatlapokat

#### Hulladék elhelyezés:

Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették. Beszáradt anyagmaradékot a Nr. 91206 sz. hulladékkezelési (építési hely hulladéka) szerint, illetve a Nr.55513 sz. hulladékkezelési (öreg festékek, megkeményedve) szerint vagy házi hulladékként kell eltávolítani.

#### Festékek és lakkok termék-kódja:

M-DF02

#### Kiegészítő alapanyagok:

Perlatec arany / Perlatec ezüst  
Gyöngyfényű pigment belső térhez. Attraktív felületek eléréséhez.

#### Kiszerezés:

Deco-Lasur fényes: 5 liter  
Perlatec arany és ezüst: 100 g.

### Feldolgozás

#### A rétegek felépítése

#### Közbenső rétegfelhordás

Belső térben Indeko-tex-szel. Külső térben Amphibolin 2000-rel.

#### Zárórég-felhordás:

1 – 3 lazúrfelhordás fényes Deco-Lasur-ral, árnyalás Alpinacolorral vagy AVA-Amphibolin teljes tónusú és árnyaló festékekkel.

A feldolgozási konzisztencia beállításához a fényes Deco-Lasurt max. 30 % CapaSol-lal lehet hígítani. A CapaSol hozzáadása függ a lazúr megkívánt szín-intenzitásától.

Fényes gyöngy-hatás eléréséhez a megkívánt fényes gyöngyhatszert 3 – 7 % Perlatec aranyat vagy ezüstöt lehet hozzáadni.

A Perlatec aranyat és ezüstöt egyenletesen bele kell keverni a Deco-Lasurba.

#### Felhordás:

A fényes Deco-Lasur felhordásához alkalmasak a bedolgozott festőkefék, „bökdöső” ecset, természetes szivacs vagy rongyok. A megválasztás függ a kívánt lakkzási technikától.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után vízzel, esetleg öblítő szer hozzáadásával.

#### Felhasználás:

Kb 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> egy réteghez. Az alapozás szívóképeségétől és szerkezetétől függően nőhet ez a felhasználás. Ezen felhasználási számok esetén irányértékekről van szó. Az egzakt felhasználást próbárrétegfelhordással közvetlenül az objektumnál kell meghatározni.

### **Alsó hőmérsékleti határ a feldolgozásnál:**

+5 °C a környező levegőre és az alapozásra.

### **Száradási idő:**

Esetenként a lazúrtechnika szerint nedves-a-nedvesre kell dolgozni vagy az egyes rétegfelhordások között 12 óra száradási időt be kell tartani. Hűvös és nedves időjárás esetén megfelelően hosszabb száradási idők adódnak.

Figyelem!

Nem alkalmazható vízszintes felületeken víz-terheléssel.

### **Összeegyeztethetőség más rétegalkotó anyagokkal:**

Hogy a speciális tulajdonságokat megtartsuk, a fényes Deco-Lasurt más rétegalkotó anyagokkal nem szabad elkeverni.

### **Alkalmas alapok**

Az alapoknak szennyeződéstől, elválasztó anyagoktól menteseknek és száraznak kell lenniük

VOB, C rész, DIN 18 363, 3. fejezet előírásait be kell tartani.

Az alapozás előkészítésének módja függ a meglévő alaptól és annak állapotától. Ezért figyelembe kell venni az Indeco-tex, illetve Amphibolin 2000 megfelelő Műszaki Információit.

### **Műszaki tanácsadás**

Minden, a gyakorlatban előforduló alapozás és azok mázolótechnikai kezelése nem tárgyalható ebben a brosrúrában.

Ha olyan alapozásokat kell megmunkálni, amelyek ebben a Műszaki információban nincsenek felsorolva, szükséges, hogy azt velünk vagy külső műszaki munkatársainkkal megbeszéljük.

Szívesen adunk Önöknek részletes, és a tárgyra vonatkozó tanácsot.