

Deco-Lasur matt

Feldolgozásra kész lazúr festék diszperziós bázison külső és belső használatra

Termékleírás

Alkalmazás:

Diszító lazúr rétegfelhordáshoz belső és külső felületeken. Alkalmas sima alapozáson, szerkezeti vakolatokon, valamint PII és PIII csoporthoz tartozó habarcsból készült vakolatokhoz és betonhoz. Belső felületen ezenfelül dekoratív kialakításhoz szálkás felületű tapétákhoz és üveg-szövetekhez

Tulajdonságok:

- Időjárás-álló a VOB szerint
- Víztaszító
- Jó diffúziós képességű
- Magas tapadó szilárdság
- Vízrel hígítható, környezetkímélő és illatszegény.

Anyagbázis:

Műanyag diszperzió a DIN 55 945 szerint

Fényességi fok:

Matt

Szín:

Áttetsző

Színezhető Alpinacolorral vagy AVA-Amphibolin teljes tónusú és színező festékekkel.

Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen tárolandó. Felbontott göngyöleget jól le kell zárni.

Figyelem!

Gyermekek elől el kell zárni. Ha szemmel érintkezésbe kerül, vizsel azonnal alaposan ki kell öblíteni. Nem szabad természetes vizekbe engedni.

Közelebbi adatok: lásd a biztonsági adatlapokat

Hulladék elhelyezés:

Csak olyan göngyöleg forgatható vissza, amelyből a maradék anyagot kiürítették. Beszáradt anyagmaradékot a Nr. 91206 sz. hulladékulcus (építési hely hulladéka) szerint, illetőleg a Nr. 55513 sz. hulladékulcus (öreg festékek, megkeményedve) szerint vagy házi hulladékként kell eltávolítani.

Kiszerezés:

5 liter és 10 liter.

Feldolgozás

A rétegek felépítése

Közbenső rétegfelhordás:
Belső térben Caparol-Haftgrund-dal vagy legalább vízálló, matt belsőteri diszperziós festékek, pl. Malerit E.L.F. egyikével. Külső térben Capagrund-dal vagy Muresko-plus-szal.

Záró réteg-felhordás:

1 – 3 lazúrfelhordás matt Deco-Lasurral, színezés Alpinacolorral vagy AVA-Amphibolin teljes tónusú és színező festékekkel.

A feldolgozási konzisztencia beállításához a matt Deco-Lasurt maximum 30 % CapaSol-lal lehet hígítani. A

CapaSol hozzáadása függ a lazúr megkívánt szín-intenzitásától.

Felhordás:

A matt Deco-Lasur felhordásához alkalmasak a bedolgozott festőkefék, 'bökdöső' ecset, természetes szivacs vagy rongyok. A megválasztás függ a kívánt lakkozási technikától.

Szerszámok tisztítása:

Használat után vízzel, esetleg öblítő szer hozzáadásával.

Felhasználás:

Kb 80 – 100 ml/m² egy réteghez. Az alapozás szívókapacitásától és szerkezetétől függően nőhet ez a felhasználás. Ezen felhasználási számok esetén irányértékekről van szó. Az egzakt felhasználást próbaretegfelhordással közvetlenül az objektumnál kell meghatározni.

Alsó hőmérsékleti határ a feldolgozásnál:

+5 °C a környező levegőre és az alapozásra.

Száradási idő:

Esetenként a lazúrtechnika szerint nedveset-a-nedvesbe kell dolgozni vagy az egyes rétegfelhordások között 12 óra száradási időt be kell tartani. Hűvös és nedves időjárás esetén megfelelően hosszabb száradási idők adódnak.

Figyelem!

Nem alkalmazható vízszintes felületeken víz-terheléssel.

Öszeegyeztethetőség más rétegalkotó anyagokkal:

A speciális tulajdonságok megtartása érdekében, a matt Deco-Lasurt más rétegalkotó anyagokkal nem szabad keverni.

Alkalmos alapok

Az alapoknak szennyeződéstől, elválasztó anyagoktól menteseknek és száraznak kell lenniük VOB, C rész, DIN 18 363, 3. fejezet előírásait be kell tartani.

Az alapozás előkészítésének módja függ a meglévő alaptól és annak állapotától. Ezért a Caparol-Haftgrund, illetve Capagrund (Nr. 650 sz. Műszaki információ „Alapozó szerek a Caparoltól”), Malerit E.L.F. és Muresko-plus Műszaki információiban foglaltakat figyelembe kell venni.

Műszaki tanácsadás

Minden, a gyakorlatban előforduló alapozás és azok mázolótechnikai kezelése nem tárgyalható ebben a broszúrában.

Ha olyan alapozásokat kell megmunkálni, amelyek ebben a Műszaki információban nincsenek felsorolva, szükséges, hogy azt velünk vagy külső műszaki munkatársainkkal megbeszéljük.

Szívesen adunk Önöknek részletes, és a tárgyra vonatkozó tanácsot.

Műszaki Információ Caparol Nr. 550 · Állapot: 2000. Szeptember

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.