

# Stucco-Decor

## Beltéri simítási technika diszperziós bázison, dekoratív fali kiképzéshez

### Termékleírás

Színezhető, feldolgozásra kész, fehér-áttetsző simítómassza diszperziós bázison dekoratív glettelési technikák előállítására belső környezetben. Alkalmas minden hordképes alapozásra megfelelő előzetes kezelés után.

### Tulajdonságok:

- Kopás/ dörzsölés álló
- Strapabíró
- Magas tapadó szilárdság
- Vízzel hígítható, környezetkímélő és gyenge szagú

### Kötőanyag:

Műanyag diszperzió.

### Fényességi fok:

Selyemfényű.

### Szín:

Fehér-áttetsző Alpinacolorral, illetve AVA-Amphibolin színezőfestékkel színezhető.

### Tárolás:

Hűvös, fagymentes helyen. Felbontott göngyölegget jól le kell zárni.

### Figyelem!

Gyermekek elől el kell zárni. Ha szemmel érintkezésbe kerül, vízzel azonnal alaposan ki kell öblíteni. Nem juthat természetes vizekbe. További információ: lásd Biztonsági Adatlap.

### Hulladék elhelyezés:

Csak üres göngyöleg dobható a hulladékátrolóba.

### Kiszerezés:

22 kg

### Feldolgozás

#### Rétegfelépítés:

#### Közbenső rétegfelhordás

A felületeket finom Caparol-Akkordspachtellal le kell simítani, adott esetben második simító réteget kell felhordani. Száradás után 220-as szemcsézetű csiszolópapírral le kell csiszolni. Ezután finom csiszolás következik 320-as vagy finomabb szemcsézetű csiszolóval.

#### Utasítás:

A finom Caparol-Akkordspachtellal készült alapozás különböző szívókapacitása esetén egy a teljes felületre kiterjedő folt-simításnak kell megtörténnie tónus nélküli Stucco-Decorral.

#### Záró rétegfelhordás:

Az előkészített felületek portalanítása után simítás Stucco-Decorral a kívánt szinttónusban (árnyalás Alpina-colorral vagy AVA-Amphibolin teljes tónusú és árnyaló festékekkel. A felhordásnak legalább két munkamenetben kell megtörténnie. A felület strapabírásának megemeléséhez pótlólagos simítás-felvitel történhet, fényes Caparol Deco-Lasurral,

adott esetben körülbelül 5 % Perlatec arany vagy ezüst hozzáadásával.

#### Felhordás:

A simítás végrehajtásához alkalmazható a kereskedelemben szokásos simítók, pl. a Japán-simító.

#### Szerszámok tisztítása:

Használat után vízzel, esetleg öblítő szer hozzáadásával.

#### Felhasználás:

A felhasználás függ a simítás-felhordások számától. A felhasználási értékeket ezért próbafelületek létesítésével lehet meghatározni.

#### Feldolgozási hőmérséklet:

Min. +5 °C a környező levegőre és az alapra.

#### Száradási idő:

Az egyes simítás-felvitel között a mindenkori hőmérséklet és légnedvesség mellett kb. 1-2 órának kell elteltie. Hűvös és nedves környezeti feltételek esetén a száradási időket hosszabbak.

#### Összeegyeztethetőség:

A speciális tulajdonság megtartása érdekében, a Stucco-Decorot más rétegfalkötő anyagokkal nem szabad keverni.

## Alkalmas alapok

### Alkalmas alapok és azok előkezelése

Az alapoknak kielégítően hordképeseknek, szennyeződéstől, elválasztó anyagoktól menteseknek és száraznak kell lenniük. Az alapozás előkészítésének módja függ a meglévő alaptól és annak állapotától.

Strukturált alapok, mint pl. szerkezeti vakolatok műgyanta bázison vagy üvegszöveten a végső rétegfelhordás előtt közepes vagy finom Caparol-Akkordspachtellal, Stucco-Decorralsimára kell elkészíteni.

Az alapozás előzetes kezelését a Nr. 715 sz. Műszaki Információnak – Beltéri glettanyagok – megfelelően kell kivitelezni.

### Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét