

Capaplast seidenglänzed

Diszperziós pasztikmassza strapabíró beltéri réteg-felhordásokhoz

Termékleírás

Alkalmazási terület:

Vastag rétegű, nagyon strapabíró, pasztikus falbevonatokhoz, amelyek a normál szennyeződésekkel szembeni különleges ellenállásukkal tűnnek ki. Ezért különösen jól alkalmasak folyosókhoz és lépcsőházakhoz, irodákhoz, kapcsolótermekhez, óvodákhoz, iskolákhoz, kórházakhoz stb. Ezen kívül a Capaplast kiválóan alkalmas különleges dekoratív technikákhoz, mint a glettelési technika, a metszett pasztikhoz, és egy vagy több színű permet-technikához.

Tulajdonságok:

- Vízrel hígítható, környezetkímélő és szagtalan.
- Dörzsölésálló
- Jól töltő
- Diffúzióképes
- Szilárd tapadású, ütésálló
- Sokoldalúan strukturálható
- Tisztítható a háztartásban használatos vizes tisztítószerrel.

Kötőanyag:

Műanyag diszperzió

Fényességi fok:

Selyemfényű

Szín:

Fehér.

Csillogási veszteség nélkül max. 10 % Alpinacolorral vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel színezhető.

Színezés során a szükséges teljes

mennyiséget egymással össze kell keverni, hogy elkerüljük a színtónus-különbségeket.

Kisebb mennyiségeknél ajánlatos a pasztik-réteget fehérben kivitelezni, majd a kívánt színtónussal átkenni. Ha egyetlen színből és bevonatból 100 kg vagy annál több szükséges, megkeresésre gyárilag színezve is szállítható.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen.

Biztonsági intézkedések:

Gyermekek kezébe nem juthat. Ha a szembe kerül, vízzel azonnal ki kell öblíteni. Nem juthat természetes vizekbe. További információ: Lásd Biztonsági Adatlap.

Hulladék elhelyezés:

Csak üres göngyöleget lehet a hulladéktárolóba dobni.

Kiszerezés:

22 kg

Feldolgozás

Rétegfelépítés:

Alap-, ill. közbenső bevonat:

Capagrund, Alpinacolor vagy AVA-Amphibolin színezőfestékkel árnyalva a záró réteg színtónusában.

Záró réteg-felhordás:

Capaplast, mindenkor a kívánt struktúrának megfelelően

maximálisan 5 % Capaplex: víz 1 : 2 arányban hígítva.

Felhordás:

Kefével, hengerrel vagy festékszóró pisztollyal egyenletesen fel kell hordani, és alkalmas strukturáló hengerrel modellezni.

Habanyag-hengerrel, 3–5 mm szemcsenagyság, lehengerezve a Capaplast finoman pasztikus rétegeket alkot Apfelsinen-strukturákban

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel.

Felhasználás:

A struktúra és az alapozástól függően kb. 800-1000 g/m². Az egzakt felhasználást próba felhordással kell meghatározni.

Feldolgozási hőmérséklet:

Min. +5 °C az alapra és a környező levegőre.

Száradási idő:

+20 °C és 65 % relatív páratartalom esetén 24 óra múlva felületsszáraz. Teljesen száraz és terhelhető mintegy 3 nap után. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén ezek az időtartamok meghosszabbodnak.

Figyelem!

Lerakódások elkerülése érdekében a „nedves-a-nedvesre” eljárással egyetlen menetben kell a réteget felhordani.

Alkalmas alapok

Az alapoknak száraznak, hordképesnek, szennyeződéstől, és egyéb alkotóelemektől mentesnek kell lenniük.

PII és PIII habarcs-csoport vakolatok

Szilárd, normál szívó hatású vakolatokra a bevonat előkezelés nélkül felhordható.

Erősen porózus, homokosodó, szívó vakolatokra alapozás készíthető Caparol Acryl-Hydrosollal, ill. CapaSollal.

PIV és PV habarcs-csoporthoz tartozó gipsz- és kész vakolatok

Caparol-Haftgrunddal készíthető alapozás. Liszt szemcsés gipszvakolatokat le kell csiszolni, portalanítani, alapozás Caparol-Tiefgrund TB-vel.

Gipsz építőlapok:

Szívó hatású lapokra alapozás Caparol Acryl-Hydrosollal vagy Caparol-Tiefgrund TB-vel.

Erősen tömörített, sima lemezek tapadást közvetítő alapozást kapnak Caparol Haftgrunddal.

Gipsz kartonlemezek:

Simitási sorját le kell csiszolni. A lágy, csiszolt, gipsszel simított helyeket Caparol-Tiefgrund TB-vel kell szilárdítani. Alapozó réteg Caparol-Haftgrunddal vagy CapaSollal.

Vízben oldódó, elszínező anyagokat tartalmazó lemezeknél alapréteg-felhordás finom Caparol-Filtergrunddal.

Beton:

Elválasztószert maradvékait, valamint a lisztessé, homokosodó anyagokat el kell távolítani.

Pórusos beton:

Capaplex alapozás, 1:3 arányban vízzel hígítva.

Mészhomoktégla és téglafalazat simítás nélkül

A réteget előkezelés nélkül lehet felhordani.

Hordképes rétegbevonatok:

Matt, gyenge szívó hatású bevonatokat közvetlenül átdolgozni.

Csillogó felületeket és lakkbevonatokat fel kell érdesíteni. Caparol-Haftgrunddal kell alapozni.

Nem hordképes rétegbevonatok:

A nem hordképes lakk- és diszperziós festék- vagy műgyanta-bevonatokat el kell távolítani.

Gyenge szívó hatású, sima felületekre alapozás Caparol-Haftgrunddal.

Durván porózus, homokosodó, ill. szívóképes felületekre alapozás Caparol Acryl-Hydrosollal, ill. CapaSollal.

Nem hordképes ásványi festék-bevonatok mechanikusan eltávolítandók és a felületek portalanítandók. Alapozás Caparol-Tiefgrund TB-vel.

Enyves festék bevonatok

Az alapot teljesen megtisztítani. Alapozás Caparol-Tiefgrund TB-vel.

Nem simított durva szálkás-, relief- vagy domborított tapéták papíron:

Előzetes kezelés nélkül lehet réteget felhordani.

Nem tapadó tapéták:

Maradék nélkül el kell távolítani. Csirizes vagy makulatúra maradvékakat le kell mosni. Alapozás Caparol-Tiefgrund TB-vel.

Penészes felületek:

Penészedést, ill. gombásodást mechanikusan nedves kefével, lekotrással vagy lekaparással kell eltávolítani. A felületeket Capatox-szal át kell mosni és alaposan meg kell szárítani. Alapozó réteg a mindenkori alapozás fajtája és állapota szerint. Erősen megtámadott felületekhez a záró réteg Indeko-W vagy Malerit-W felhasználásával készüljön.

Felületek nikotin-, víz-, korom- vagy zsírfoltokkal

A nikotin-szennyeződéseket, valamint korom- vagy zsírfoltokat vízzel, zsíroltó háztartási tisztítószer hozzáadásával kell lemosni és alaposan száradni hagyni.

Megszáradt vízfoltokat szárazon lekefével kell megtisztítani. Szigetelő alapbevonat finom Caparol-Filtergrunddal.

Fa- és faszervezeti anyagok:

Vízben oldható, környezetkímélő Capacryl Acryl-Lackkal vagy Capadur-Holzfarbe festékkel kell bevonni.

Kisebbségi hiányos helyek:

Caparol Akkordsimitóval végzett megfelelő előkészítés után a feldolgozási előírások szerint kijavítani, és adott esetben utána-alapozni.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki Információ Caparol Nr. 400 · Állapot: 2000. Augusztus

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.