

## Capadecor-Putz

**868**

**Többszínű, kis szemnagyságú és rendkívül gazdaságos könnyűbevonat belső felületekhez, speciálisan hengerrel történő felhordáshoz.**

### Termékleírás

#### Felhasználás:

Többszínű, rendkívül kopásálló falbevonat belső felületekhez, amely alkalmas irodák, folyosók, lépcsőházak, fogadóhelyiségek, stb. belső felületeinek bevonására..

#### Tulajdonságok:

- vízzel hígítható
- fényel szemben ellenálló
- könnyen tisztítható
- mechanikusan terhelhető
- nem éghető DIN 4102 szerint, A2-ásványi hatású, kis szemnagyság
- azonnal feldolgozható
- könnyen felhasználható, hengerrel történő felhordással kiváló eredmény érhető el
- könnyen javítható

#### Utasítás:

Nagy felületen alkalmazható és gazdaságosan feldolgozható, Capadecor-Putz szórásra előkészített változata megrendelésre kapható (figyeljenek a szállítási határidőkre).

#### Színárnyalat:

Átlátszó kötőanyag, színes Chips-szel 17 színárnyalatban a színekártyák szerint.

#### Kötőanyag:

Műgyanta diszperzió.

#### Fényességi fok:

Matt.

#### S<sub>d</sub> – érték:

Kb. 0,10

#### Színárnyalatok áttekintése:

##### Köztes bevonat

##### Capadecor-Putz

10. színárnyalat  
11. színárnyalat  
12. színárnyalat  
13. színárnyalat  
14. színárnyalat  
15. színárnyalat  
16. színárnyalat  
17. színárnyalat  
18. színárnyalat  
19. színárnyalat  
20. színárnyalat  
21. színárnyalat  
22. színárnyalat  
23. színárnyalat  
24. színárnyalat  
25. színárnyalat  
26. színárnyalat

##### Caparol-Putzgrund színezve

Putzgrund fehér  
3D Caramel 25  
Putzgrund fehér  
3D Grau 30  
3D Grau 20  
3D Caramel 10  
3D Palazzo 10  
3D Siena 10  
3D Melisse 90  
3D Ginster 120  
3D Ginster 55  
3D Palazzo 175  
3D Palazzo 230  
3D Aprico 120  
3D Coelin 50  
3D Oase 55  
3D Aprico 100

#### Figyelem!

Gyermekek elől elzárva tartandó. Szembe kerülés esetén azonnal tiszta vízzel ki kell mosni. Szórással történő felhordásnál a permetet nem szabad belélegezni. Nem kerülhet a vizekbe. További

adatokat lásd a biztonsági adatlapon.

#### Útmutató:

A tisztíthatóság növelése érdekében a Capadecor-Putz, Capafloc-Finish matt vagy Deco-Lasur matt termékekkel kezelhető.

#### Tárolás:

Hideg, fagymentes helyen tárolandó.

A megkezdett tárolóedényeket szorosan visszazárva kell tárolni.

#### Hulladékkezelés:

Csak festékmentes csomagolóanyagot adjunk le újrahasznosításra. Folyékony anyagmaradványokat víz alapú festék hulladékként, beszáradt anyagmaradványokat megszáradt festék formájában háztartási hulladékként kezelhetjük.

#### Anyagösszetevők:

Akrilgyanta-diszperzió, színes festékanyagok, ásványi töltőanyagok, víz, filmképző segédanyag, adalékanyag, tartósítószer.

#### Kiszerezés:

12,5 kg

#### Köztes bevonat:

Caparol-Putzgrund terméket színben a Caparol-Putz kiválasztott színárnyalatával egyeztetve. (lásd színárnyalat táblázat). A nem

kvarctartalmú köztes bevonatok nem alkalmasak.

#### **Hengerrel történő felhordás:**

Capadecor-Putz terméket lassau keveréssel kell kikeverni, rövidszőrű hengerrel hígítás nélkül egyenletesen fel kell hordani (hengerezéssel alaposan be kell dolgozni), esetleg keresztirányban haladva felhordani és rövid száradás után puha kefével átdolgozni.

#### **Anyagszükséglet hengerlésnél:**

Kb. 400-500 g/m<sup>2</sup>, a pontos felhasználási mennyiséget próbabát készítésével lehet meghatározni.

#### **Hengerléshez szükséges szerszámok:**

Ecsettel (sarkoknál) és rövid szőrű hengerrel történik a felhordás. A szerszámokat használat után vízzel azonnal ki kell mosni.

#### **Szórással történő felhordás:**

Capadecor-Putz terméket lassu keveréssel kell kikeverni, megfelelő szórópisztollyal hígítás nélkül egyenletesen, lassu körkörös mozdulatokkal felhordani Utólag ne javítsuk!

#### **Anyagszükségelet szórásnál:**

Az alapfelület érdessége szerint kb. 800-1100 g/m<sup>2</sup>, a pontos felhasználási mennyiséget próbászórással lehet meghatározni.

#### **Megfelelő szórópisztolyok:**

Tölcséres pisztolyok  
Fúvóka: 4-5 mm  
Légnyomás: 2,5 – 3,5 bar  
A szerszámokat használat után vízzel azonnal ki kell mosni.

#### **Feldolgozási hőmérséklet:**

Legalább + 8 °C-nál és 65 % relatív páratartalomnál.

#### **Száradási idő:**

+ 20 °C és 65 % relatív páratartalomnál kb. 6-8 óra után felületszáraz. Teljes száradás és terhelhetőség kb.3 nap után.  
Hidegebb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén

hosszabb száradási idő szükséges.

#### **Figyelem!**

Vastagabb rétegek és színárnyalatbeli különbségek kialakulásának elkerülése érdekében nagy felületeken azonos gyártási számú anyaggal kell dolgozni. Belső felületeken Caparol-Tiefgrund TB alkalmazásakor jellegzetes oldószerszag jelentkezhet, ezért gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Kényesebb területeken az aromamentes szagtalan Colarol-Putzfestigert kell alkalmazni.

#### **Megfelelő alapfelületek és azok előkészítése:**

**Az alapfelületeknek szennyeződéstől és leváló részekről mentesnek, valamint száraznak kell lenniük.**

#### **Strukturált alapfelületek:**

Szilárdan tapadó érdes rost- illetve üvegszövet tapétákra, valamint az enyhén vagy közepesen strukturált vakolatokra a Caparol-Putzgrund köztes bevonat után Caparol-Putz termékkel bevonatot lehet készíteni. Ennek során figyelni kell arra, hogy az alapfelület szerkezeti különbségeit elfedje-e. Esetleg 2-szeres Capadecor-Putz bevonatra is szükség van.

#### **PII, PIII-as habarccsoportba tartozó vakolatok:**

Szilárd, normál nedvszívó vakolatok nem igényelnek előkészítést. A könnyen homokosodó, nedvszívó vakolatokat Caparol Acryl-Hydrosol, illetve CapaSol termékekkel kell kezelni.

#### **PIV habarccsoportba tartozó gipsz- és kész vakolatok:**

A gipszvakolatot csiszoljuk le, portalanítsuk és Caparol Tiefgrund TB készítsünk alapbevonatot.

#### **Gipsz építőlapok:**

A nedvszívó lapokon Caparol Acryl-Hydrosol, vagy Caparol Tiefgrund TB felhasználásával alapbevonatot kell készíteni.

#### **Gipszkarton lemezek:**

Simítókanál élével le kell kaparni. Puha és csiszolt részeket Caparol Tiefgrund TB felhasználásával meg kell erősíteni. CapaSol felhasználásával készítsünk alapbevonatot. Elszíneződő és vízben oldódó anyagokat tartalmazó lapok esetében érdes Caparol-Filtergrundot kell használni. 12. számú BFS adatlap 2 részét figyelembe kell venni.

#### **Beton:**

Esetleg meglévő könnyen leváló anyagmaradványokat, valamint porosodó, homokosodó részeket el kell távolítani.

#### **Porózus beton:**

Capaplex termékkel 1:3 arányban vízzel hígítva alapbevonatot kell készíteni.

#### **Mészhomok és téglafalazatok:**

Nem igényel előkészítést.

#### **Teherbíró bevonatok:**

Matt, enyhén nedvszívó bevonatokra közvetlenül rá lehet dolgozni. Fényes felületeket és lakkbevonatokat meg kell érdesíteni.

#### **Nem teherbíró bevonatok:**

Nem teherbíró lakk és diszperziós festékeket vagy műgyanta bevonatokat el kell távolítani. Érdes, porózus, homokosodó, illetve nedvszívó felületekre Caparol Acryl-Hydrosol, vagy CapaSol felhasználásával alapozzunk.

#### **Enyves festékbevonatok:**

Az alapfelületet le kell mosni. Caparol Tiefgrund TB felhasználásával alapozzunk.

#### **Érdes felületű, domború vagy dombornyomású papírtapéták, nem szilárdan tapadó tapéták:**

Maradéktalanul el kell távolítani. Csiriz és papírmaradékokat le kell mosni. Caparol Tiefgrund TB felhasználásával készítsünk alapbevonatot.

**Penészes felületek:**

A penészt, illetve a gombásodást távolítsuk el. A felületet Capatox-szal mossuk át és hagyjuk alaposan megszáradni.

**Nikotin- víz- korom- vagy zsírfoltos felületek:**

Nikotinszennyeződéseket, valamint korom- és zsírfoltokat vízzel és zsíroldó háztartási tisztítószer hozzáadásával mossuk le és hagyjuk alaposan megszáradni. A felszáradt vízfoltokat lekeféléssel meg kell tisztítani. Érdes Caparol-Filtergrund felhasználásával szigetelő alapbevonatot kell készíteni (845 számú műszaki információ).

**Kisebb hibás felületek:**

Megfelelő előkészítés után a felületet Caparol-Akkordspachtel használatával a felhasználási előírások szerint ki kell javítani, és adott esetben le kell alapozni.

**Műszaki információ:**

A gyakorlatban előforduló valamennyi alapfelületet és azok festési technikáit ez az ismertető nem tárgyalhatja. Amennyiben olyan alapokkal dolgozik, amelyek ebben a műszaki ismertetőben nem találhatók meg, forduljon szaktanácsadóinkhoz, akik részletes, és az adott felületre vonatkozó tanácsokkal szolgálnak.