

## Hajólackk

### Általános termékleírás

<b>Termékleírás</b>	A biopin hajólack egy hagyományos faolaj-lakk. Kiváló területű, tartós, rugalmas felületet képez és megfelel a legmagasabb követelményeknek. A szélsőséges időjárási viszonyoknak, a tengervíznek és a dörzsölésnek kitűnően ellenáll. Jó beszívódási és tapadási képességgel rendelkezik és szakszerű felhasználás esetén hosszú éveken keresztül ellenálló marad a napfény UV sugárzásával szemben. Magasfényű.
<b>Felhasználási terület</b>	Kültéri és beltéri felületkezeléshez, különösen hajóépítményekhez, kerti bútorokhoz, nedves helységekben (konyha, fürdő, stb.) található fafelületekhez.
<b>Összetétel</b>	Kötőanyag: tungfaolaj, modifikált kolofónium Oldószer: narancsterpén Segédanyagok: ólommentes szárítóadalék Színszíntelen
<b>Szín</b>	színtelen
<b>Tárolás</b>	Száraz, gyermekektől jól elzárt, hűvös, fagymentes helyen.
<b>Eltarthatóság</b>	Zárt állapotban, legalább 3 évig eltartható.
<b>Kiszerezés</b>	0,75 l., 2,5 l.
<b>Veszélyesség</b>	B osztály, gyúlékony.
<b>Műszaki adatok</b>	
<b>Specifikus súly</b>	ca. 0,93 g/ml (színtől függően)
<b>Viszkozitás</b>	ca. 32 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on
<b>Gyulladáspont</b>	ca. 46 °C
<b>Felhasználás</b>	75-90 ml/m <sup>2</sup> rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.
<b>Száradási idő</b>	20 °C-on, közepes páratartalomnál 5-7 h múlva porszáraz, újrafesthető kb. 12-24 óra múlva. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növelik a száradási időt. Kezdetben óvatosan kell használni.
<b>Feldolgozási útmutató</b>	
<b>Alkalmas alapfelületek</b>	Tömörfa.
<b>Felületi kívánalmak</b>	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
<b>Feldolgozás</b>	Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Jól felkeverni. A biopin hajólackot mázólassal, szórással vékonyan egyenletesen hordjuk fel. A felületkezelést nem szabad közvetlen napsugárzás alatt végezni. Minden réteg között csiszoljuk.
<b>Hígítás</b>	Feldolgozáskész; szükség esetén biopin oldószerrel hígítható.
<b>Előkezelés</b>	A gyantagazdag és trópusi fákat biopin oldószerrel le kell dörzsölni.
<b>Alapkezelés</b>	Ne használjunk agresszív tisztítószeret.
<b>Befejező kezelés</b>	Biopin hajólackból egy-három réteget viszünk fel.
<b>Ápolás és tisztítás</b>	Ne használjunk agresszív tisztítószeret.
<b>Felújítás</b>	A régi felületeket eltávolítjuk és egy- két új réteget viszünk fela hajólackból.
<b>Szerszámtisztítás</b>	Használat után biopin oldószerrel vagy terpentinolajjal tisztítjuk.

## Hajólak

### Biztonsági intézkedések

A termék éterikus citrushéjolajat tartalmaz, lenyelése egészségkárosító hatású. Allergiás reakciók előfordulhatnak. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a hajólakkkal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk.

### Hulladékkezelés

Törvényi előírásoknak megfelelően a talaj- és felszíni vizek tisztántartására vonatkozó előírásokat be kell tartani. Munkálatok során ne juttassuk szennyvízbe, talajba a termék egyéb maradványait. Maradék terméket tegyük el jól lezártan későbbi felhasználásra vagy az erre kijelölt raktárban tároljuk.