

Biopin - Időjárásálló lazúr

Általános termékleírás

Termékleírás

Oldószermentes átlátszó lazúr növényi olajokból és gyantákból, tartós nyíltporúsú fakezéshez kültérben. Kiváló víz és időjárásálló. A festés hosszútávon rugalmas marad. Nem kártyásodik, nem pereg le, ezért különösen könnyen felújítható. Szakszerű felvitel esetén jó UV-védelmet nyújt. A „színtelen” színtónusú időjárásálló lazúr csak korlátozott UV-védelmet nyújt. Selyemfényű.

Felhasználási terület

Kültéri fafelületek kezelésére, pl.: faburkolatok, kertibútorok ablakok és faházak. Gyermekekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Összetétel

Kötőanyag: lenolaj-standolaj, faolaj, ricinusolaj, modifikált-kolofónium
Oldószer: víz

Szín

Pigmentek és töltőanyagok: föld- és ásványi pigmentek

Segédanyagok: növényi alapú emulgátor, ólom-és báriummentes stabilizátorok és szárazanyagok, metilcellulóz

színtelen 2241, mogyoró 2245, északi zöld 2263, paliszander 2246, fenyő 2242, frízkék 2269, világos tölgy 2238, északi vörös 2260. A kezdetben tejszerű anyag száradás közben elveszíti tejszerűségét.

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.

Kiszérelés

0,75 l. ,2,5 l.

Veszélyesség

Nincs veszélyességi jelölés.

Műszaki adatok

Specifikus súly

ca. 0,98 g/ml (színtől függően)

Viszkozitás

ca. 30 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

Nincs mivel 200 °C fölött van

Felhasználás

70-85 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 4-6 h múlva porszáraz, újrifesthető kb. 1 nap múlva. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növelik a száradási időt.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Tülevelű fák (luc, borovi) valamint különböző lombos fák. Járulékos anyagban gazdag fák pl.: tölgy, gesztenye vagy trópusi fák ill. szintetikus faanyagvédő szerekkel kezelt felületek lassítják a száradás folyamatát vagy elszíneződhetnek. Az ilyen alapokon előzőleg végezzünk próbafestést.

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Az időjárásálló lazúrt használat előtt jól felkeverni és ecsettel vékonyan és egyenletesen rostirányba felhordani.

Hígítás

Feldolgozóskész; szükség esetén vízzel hígítható.

Előkezelés

Trópusi fákban vagy tölgyön nem feltűnő helyen próbafestést végezni. A gyantahólyagokat adott esetben kiszűrni vagy kiégetni. A biopin időjárásálló lazúr ökológiai és egészségügyi okokból nem tartalmaz biocid anyagokat. Megbízható megelőző védelmet nyújt fakárosító gombákkal és rovarokkal szemben és korlátozott védelmet nyújt kékesedés ellen (faelszínezősést okozó gomba), penészgombák ellen pedig a bóros favédőszer ajánlott.

Alapozás

Az időjárásálló lazúrt egyszer vékonyan és egyenletesen felhordjuk.

Befejező kezelés

Egyszer, az UV-védelem érdekében, az időjárásnak kitett oldalon és erős nedvszívó képességű fák esetében 2-szer vékonyan, egyenletesen hordjuk fel.

Felújítás

A régi időjárásálló lazúrfestést átvizsgálni és a rosszul tapadó ill. a lepattogzott helyeken az alapig eltávolítani. Új festékréteg felvitelére a fentiek szerint. A stabil rétegeket letisztogatni adott esetben gyengén átciszolni. Az elhasználódás fokától függően 1-3 réteg időjárásálló lazúrt felvinni. Minden más, ismeretlen lazúr alap esetében ugyanígy járunk el, de nem látható helyen végezzünk előtte próbafestést az összeférhetőség érdekében.

Szerszámtisztítás

Használat után melegvízzel és szappannal lehet letisztítani. Tiszta vízzel jól kiöblíteni.

Biztonsági intézkedések

Rövidebb munkaszünetekben a szerszámot vízbe állítani vagy előírás szerint tisztítani. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladás, ezért az időjárásálló lazúrral szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kitevítve száradni hagyjuk vagy vízzel átitatjuk.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

Utasítások

A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.

www.biopin.hu • www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2003 március
ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 • naturinfo@orange6.hu • www.orange6.hu