

Nr: 15

Biopin - Falfesték

Általános termékleírás

Termékleírás

A biopin falfesték egy oldószermentes légzésaktív felületet képez. Plafonok és falak beltéri felületkezeléséhez erős fedőhatással, jó kiadósággal és mosásálló felülettel a DIN 53778 szabványnak megfelelően. Matt fehér, de a szín kialakításához a biopin szinezőpaszta használatos. Fedőképességi besorolás: 2 azaz 6,5 m²/l. Nedvesdörzsölésállósági besorolás: 3.

Felhasználási terület

Kőre, vakolatra és gipszre valamint fűrészporos, üvegszálás, textil és papír tapétákra beltérben.

Összetétel

Kötőanyag: tungfaolaj, saflorolaj, modifikált kolofónium

Oldószer: víz

Pigmentek és töltőanyagok: titándioxid, lithopone (fehéragyag)

Segédanyagok: metilcellulóz, növényi bázisú emulgeálószer, ólom- és báriummentes szárító-adalék kombináció és stabilizátor

Szín

fehér (matt)

Tárolás

Jól lezárva, száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban legalább 1 évig eltartható.

Kiszerezés

5 l.; 10 l.;

Veszélyesség

Nincs veszélyességi jelölés.

Műszaki adatok

Specifikus súly

ca. 1,45 g/ml

Viszkózitás

tixotróp

Gyulladáspon

nincs

Felhasználás

140-170 ml/m² rétegenként normális nedvszívó felületnél.

Száradási idő

20 °C közepes páratartalomnál 4-5 óra múlva száraz és újrafesthető. Teljes átszáradás 1 napon belül. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Vakolat, gipsz, kő és más ásványi alapok, textil-, fűrészporos-, üvegszálás-, papírtapétákra, gipszkartonra és régi festett falfelületekre. Latex vagy egyéb tapétákra nem kenhető.

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Ásványi alapoknak kémiaiilag semlegesnek kell lennie.

Feldolgozás

Felhordható korongecsettel, hengerrel vagy szórással. 12 °C alatt ne használjuk.

Hígítás

Vízzel hígítható.

Felhasználás

Alkáli ásványi alapokat (pl. friss mész) 4%-os timsóoldattal semlegesíteni. Homokos vakolatokat mélyalapozóval előkezelni. Átütő alapoknál (pl. víz- és nikotinfoltokat, rostokat) biopin alapozófestékkel vagy a kereskedelemben kapható szigetelő alapozóval előkezelni.

Befejezés

A biopin falfestéket egyenletesen és bőségesen kell felhordani. Általában egy réteg elég, de új fűrészporos tapétánál és erősen nedvszívó vagy kontraszt színeknél, sötét alapoknál pl. gipszkarton egy második réteg is elkélhet. Első réteget 5-10 % vízzel érdemes hígítani. Új réteget viszünk fel.

Felújítás

Használat után melegvízzel és szappannal lehet letisztítani. Tiszta vízzel jól kiöblíteni.

Szerszámtisztítás

Gyermekektől jól elzárva és jól lezárva tartandó!

Biztonsági intézkedések

A biológiaiilag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres festékes vödört szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

Hulladékkezelés

www.biopin.hu • www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2003 március

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 • naturinfo@orange6.hu • www.orange6.hu