

Nr: 40

Biopin - Kertifaolaj

Általános termékleírás

Termékleírás

A biopin kertifaolaj egy magas minőségű, oldószermentes speciális olaj kültéri faépitmények számára, mint pl: kerítés, pergola, kerti fajtékok, fateraszok. A magas minőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új fafelületeket, a régieket pedig megújítják. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést. Nem tartalmaz favédőszert.

Felhasználási terület

Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri kezelésére. Nem alkalmas tölgyfára, valamint zártpórusú ill. nem nedvszívó fafelületekre. Kertibútorra biopin kertibútorolajat ill. biopin teak-olajat használjunk. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Összetétel

Kötőanyag: lenolaj-standolaj, faolaj

Oldószer: víz

Pigmentek: ásványi pigmentek

Segédanyagok: metilcellulóz, növényi bázisú emulgátor, ólom-és báriummentes szárítóadalék fenyő Nr. 4052, zöld Nr.4054, teak Nr.4057

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.

2,5 l.

Nincs veszélyességi jelölés.

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerezés

Veszélyesség

Műszaki adatok

Specifikus súly

ca. 0,98 g/ml (szintől függően)

Viszkozitás

ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

200 °C felett

Felhasználás

75 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszár, újrafesthető.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Fa (lásd felhasználási terület)

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Vékonyan egyenletesen.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható.

Előkezelés

A régi lakk és festékrétegeket teljesen eltávolítani, az elszürkült fefelületeket az egészséges réteggig visszacsiszolni. A nagynyomáson impregnált fát 1-2 hónapig ki kell tenni a szabadba és az előforduló sókirkódást kefével eltávolítani.

Új réteg felvitele

A kertifaolajjal kezelt vagy olajozott fa felületekre 1 réteget, nagynyomáson impregnált vagy kezeletlen fa felületére 2 ill. 3 réteget felvinni.

Felújítás

A fafelületnek megfelelően kell végrehajtani az ápolást és a felújítást. 1-3 réteg univerzális lazúrt felvinni az elhasználódástól függően.

Szerszámtisztítás

Használat után melegvízzel és szappannal lehet tisztítani.

Biztonsági intézkedések

Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a kertifaolajjal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

Utasítások

A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.

www.biopin.hu • www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2003 március

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 • naturinfo@orange6.hu • www.orange6.hu