

Általános termékleírás Termékleírás

A biopin teraszolaj egy magas minőségű, speciális olaj kültéri teraszok, faépítmények, stégek. A magas minőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új fafelületeket, a régieket pedig megújítják, meggátolja a fa kiszáradását, repedését. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést.

Felhasználási terület

Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri kezelésére. Teraszburkolat, stégek stb. kezelésére. Gyermekekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján. Különösen ajánlott: Bangkirai, massaranduba, akác, douglas fenyő, tölgy, vörösfenyő, nagynyomáson impregnált tűlevelű fákhoz..

Összetétel

Kötőanyag: tungfaolaj, ricinus olaj, modifikált kolofónium, lenolaj-standolaj.

Oldószer: narancsterpén

Pigmentek: ásványi pigmentek

Segédanyagok: kovasav, ólom-és báriummentes szárítóadalék

Szín

fenyő, bangkirai

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 3 évig eltartható.

Kiszerezés

2,5 l., 10l

Veszélyesség

B osztály, gyúlékony, a jó szellőzésről gondoskodni kell. A narancsterpén tartalma miatt bőrrel való érintkezés esetén irritáló hatású lehet.

Műszaki adatok

Specifikus súly

ca. 0,91 g/ml (színtől függően)

Viszkozitás

ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspont

46 °C felett

Felhasználás

65-125 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 4-6 h múlva porszáraz, újrafesthető. Teljes kikeményedés 1-2 nap.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Fa (lásd felhasználási terület). Ismeretlen eredetű trópusi fák esetében egy kis területen ajánlott előzetes próbát végezni ill. a szállítónál érdeklődni.

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsirmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Ecsettel ill padlókefével stb. felhordható.

Vékonyan egyenletesen.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén biopin növényolaj hígítóval (narancsolaj) hígítható.

Előkezelés

A teraszolajat vékonyan egyenletesen visszük fel a fa rostirányának megfelelően. A nem beszívódott olajat kb 15 perc múlva bedörzsöljük vagy eloszlatjuk, hogy a felületen ne képződjenek pocsoltyák és olajcsíkok. A felület nedvszívóképességétől függően 1-3 alkalommal megismételjük a folyamatot.

Felújítás

A régi felületeket alaposan kefével és vízzel vagy nagynyomású tisztítóval letisztítani, majd a fát alaposan kiszáradni hagyni. Erősen elszürkült felületet átcsiszolni vagy biopin szürküléseltávolítóval előkezelni és száradás után adott esetben finoman átcsiszolni, ha túl érdes lenne. Ezután 1-3 rétegben felvinni a teraszolajat, az új kezelésnél leírtak szerint.

Feldolgozási javaslat

Annak érdekében, hogy ne keletkezzenek túlzottan fényes foltok, a teraszolajat ne hordjuk föl túl vastagon. Az ilyen helyek nedves időben csúszásveszélyesek lehetnek.

Ápolókezelés az igénybevettségtől függően, de lehetőleg évente egyszer javasolt.

Használat után melegvízzel és szappannal lehet tisztítani.

Szerszámtisztítás

Biztonsági intézkedések

Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a teraszolajjal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk vagy vízzel átitatni. Előírás szerinti használat esetén öngyulladás veszélye nem áll fenn.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

Utasítások

A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.

www.biopin.hu • www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások:A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2007 május

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32 • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38