

# Biopin - Bútorlakk - Beltéri lakk

## Általános termékleírás

### Termékleírás

Selyemfényű, oldószermentes védőréteg beltéri nemesítő kezeléshez. A biopin bútorlakk egy víztaszító, könnyen kezelhető felületet ad, amely hosszantartó rugalmasság mellett jó tapadást biztosít.

### Felhasználási terület

Beltéri kezeletlen fenyő-, bükk-, juhar-, nyír-, gumifabútorok, faburkolatok, ajtók, stb. felületzárásához ajánlott. Más alapok, különösen a tölgy, gesztenye valamint különböző trópusi fák járulékos anyagaik miatt elszíneződést okozhatnak vagy erősen lassítják a száradás folyamatát. Az ilyen alapokon előzetes próbafestést kell végezni. Járófelületek kezelésére a padlólakkot kell használni. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

### Összetétel

Kötőanyag: lenolajpárlat, tungfaolaj és modifikált kolofónium

Oldószer: víz

Segédanyagok: növényi bázisú emulgeátor, metilcellulóz, ólom- és báriummentes stabilizátor szintelen,

### Szín

### Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt, hűvös, fagymentes helyen.

### Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.

### Kiszerezés

0,375 l., 0,75 l.

### Veszélyesség

Nem veszélyes.

## Műszaki adatok

### Specifikus súly

ca. 0,99 g/ml (szintől függően)

### Viszkózitás

ca. 25 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

### Gyulladáspon

Nincs, mivel 250 °C felett van.

### Felhasználás

75-85 ml/m<sup>2</sup> rétegenként.

### Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-4 h múlva porszáraz, óvatosan csiszolható és újrafesthető kb. 8-12 óra múlva. A végső keménységét néhány nap múlva éri el.

## Feldolgozási útmutató

### Alkalmas alapfelületek

Fa, faanyagok, parafa. Lásd még „felhasználási terület”.

### Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

### Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Felhasználás előtt jól felkeverni. A biopin bútorlakkot mázolásal, szórással vagy hengerrel vékonyan egyenletesen felhordani. A csiszolatport a pórusokból eltávolítani. Ütemesen dolgozzunk, mert a lakk gyorsan megszárad. A rétegek között kivárni a száradási időt és finom csiszolópapírral (180-220)köztes csiszolókat végezni.

### Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítható.

### Előkezelés

Egyszer vékonyan (kb. 10% vízzel felhígítva).

### Befejező kezelés

Egy réteg biopin bútorlakkot vékonyan és egyenletesen felvinni. Erősen szívó alapok esetében egy pótlólagos réteg is szükséges lehet.

### Felújítás

A régi, jól tapadó természetes gyanta lakkréteget letisztítani és átcsiszolni. Egyéb ismeretlen eredetű régi rétegeket lecsiszolni és próbát végezni. 1-2 réteg biopin beltéri lakkot felvinni. Kopott és lepergő rétegeket teljesen eltávolítani és eljárni mint új festés esetében.

### Szerszámtisztítás

Használat után azonnal melegvízzel, szappannal. Tiszta vízzel kiöblíteni. Hosszabb munkaszünet esetén a kenőszerszámot vízbe állítani.

### Biztonsági intézkedések

Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a bútorlakkal szennyezett rongyokat nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átitatjuk. Csiszoláskor a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját ki kell üríteni és a csiszolatport kültérben kell elhelyezni, tárolni, hogy nehogy lángot kapjon.

### Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.

### Utasítások

A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.

[www.biopin.hu](http://www.biopin.hu) • [www.orange6.hu](http://www.orange6.hu) • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu)

**Utasítások:** A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2002 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 • [naturinfo@orange6.hu](mailto:naturinfo@orange6.hu) • [www.orange6.hu](http://www.orange6.hu)