

Keményviasz

Általános termékleírás

| | |
|-------------------------------|--|
| Termékleírás | Légzésaktív, víztaszító, befejező kezelés nagy igénybevételnek kitett beltéri fafelületekre. Selyemfényű víz- és szennytaszító felületet biztosít. Száradás után alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre. |
| Felhasználási terület | Erősen igénybevételnek kitett fafelületek, fapadlók, kezeletlen munkalap befejező kezelésére. Kezeletlen parafapadlót befejező kezelésére, valamint mázatlan kerámia kezelésére. Gyermekek játékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján. |
| Összetétel | Kötőanyag: méhviasz, karnaubaviasz, lenolaj Oldószer: citrusterpén Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalék |
| Szín | színtelen |
| Tárolás | Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen. |
| Eltarthatóság | Zárt állapotban, legalább 3 évig eltartható. |
| Kiszerezés | 0,75 l. 2,5 l. |
| Veszélyesség | B osztály, gyúlékony |
| Műszaki adatok | |
| Specifikus súly | ca. 0,89 g/ml |
| Viszkozitás | erősen tixotróp (keverésre hígul) |
| Gyulladáspont | ca. 46 °C |
| Felhasználás | ca. 40 ml/m ² |
| Száradási idő | 20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-6 h múlva száraz és polírozható. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva. |
| Feldolgozási útmutató | |
| Alkalmas alapfelületek | Kezeletlen vagy olajozott fák, parafa, mázatlan kerámia. |
| Felületi kívánalmak | Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek, az ásványi alapoknak kémiaileg semlegesnek kell lennie. |
| Feldolgozás | Kézi viaszolásnál nem szőszölődő ronggyal vagy nagy felület esetében tárcsás polírozógéppel történik a feldolgozás. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. |
| Hígítás | Feldolgozáskész; szükség esetén biopin oldószerrel hígítható. |
| Előkezelés | Keményolajjal vagy alapozó olajjal (padlóra a keményolajat használjuk) alapozni. A műszaki adatlapnak megfelelően eljárni. Száradás után finom csiszolópapírral átcsiszolni. Szükség esetén még egy réteget felvinni. |
| Befejező kezelés | Egyszer vékonyan egyenletesen felhordani. 3-6 óra múlva nem szálalódó ronggyal vagy polírozógéppel felpolírozni. A felületet eleinte óvatosan terhelni. Szükség esetén még egy réteget felvinni. |
| Ápolás és tisztítás | Enyhén szappanos vízzel, esetenként tisztítóval. Erős elhasználódás esetén tisztítani és adott esetben egy réteg keményviaszt felvinni. |
| Szerszámtisztítás | Használat után biopin oldószerrel tisztítjuk. |

Keményviasz

Biztonsági intézkedések

A termék éterikus citrushéjolajat tartalmaz, lenyelése egészségkárosító hatású. Allergiás reakciók előfordulhatnak. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a keményviasszal szennyezett rongyokat nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átitatjuk. Csiszoláskor a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját kiüríteni és a csiszolatport kültérben elhelyezni, tárolni, hogy nehogy lángot kapjon.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.