

## Falfesték

### Általános termékleírás

<b>Termékleírás</b>	A biopin falfesték egy oldószermentes légzésaktív felületet képez. Plafonok és falak beltéri felületkezeléséhez erős fedőhatással, jó kiadósággal és mosásálló felülettel.
<b>Felhasználási terület</b>	Régi és jól tapadó festékrétegre, ásványi alapokra valamint fűrészporos, üvegszálás, textil és papír tapétákra.
<b>Összetétel</b>	Kötőanyag: lenolaj, ricinusolaj, saflorolaj, modifikált kolofónium Oldószer: víz Pigmentek és töltőanyagok: titándioxid (hígsva visszanyerési eljárással), lithopone (fehér agyag) Segédanyagok: metilcellulóz, növényi bázisú emulgeálószer, ólom- és báriummentes szárítóadalék és stabilizátor
<b>Szín</b>	fehér (matt)
<b>Tárolás</b>	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.
<b>Eltarthatóság</b>	Zárt állapotban legalább 1 évig eltartható.
<b>Kiszerezés</b>	5 l; 10 l;
<b>Veszélyesség</b>	Nincs veszélyességi jelölés.
<b>Műszaki adatok</b>	
<b>Specifikus súly</b>	ca. 1,45 g/ml
<b>Viszkozitás</b>	tixotróp
<b>Gyulladáspon</b>	nincs
<b>Felhasználás</b>	125-150 ml/m <sup>2</sup> rétegenként normális nedvszívó felületnél.
<b>Száradási idő</b>	20 °C közepes páratartalomnál 4-5 óra múlva száraz. Átfesthető 1 nap múlva. Mosható 4-5 nap múlva.
<b>Feldolgozási útmutató</b>	
<b>Alkalmas alapfelületek</b>	Vakolat és más ásványi alapok, textil-, fűrészporos-, üvegszálás-, papírtapétákra, gipszkartonra és régi festett falfelületekre. Latex vagy egyéb tapétákra nem kenhető.
<b>Felületi kívánalmak</b>	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Ásványi alapoknak kémiaiilag semlegesnek kell lennie.
<b>Feldolgozás</b>	Felhordható korongecsettel, hengerrel vagy szórással. 8 °C alatt ne használjuk.
<b>Hígítás</b>	Vízzel hígítható.
<b>Felhasználás</b>	Alkáli ásványi alapoknál (pl. friss mész) 4%-os timsóoldattal semlegesíteni. Homokos vakolatokat vizesbázisú impregnálóval előkezelní. Átütő alapoknál (pl. víz- és nikotinfoltokat, rostokat) biopin vizesbázisú alapozóval vagy a kereskedelemben kapható szigetelő alapozóval előkezelní.
<b>Befejezés</b>	biopin falfestékből általában egy réteg elég, de fűrészporos és erősen nedvszívó vagy kontraszt színeknél, sötét alapoknál pl. gipszkarton egy második réteg is elkelhet. Első réteget 5-10 % vízzel érdemes hígítani.
<b>Felújítás</b>	Új réteget viszünk fel.
<b>Szerszámtisztítás</b>	Használat után melegvízzel és szappannal lehet letisztítani. Tiszta vízzel jól kiöblíteni. Rövidebb munkaszünetekben a szerszámot vízbe állítani vagy előírás szerint tisztítani.

## Falfesték

### Biztonsági intézkedések

Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért a falfestéssel szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk vagy vízzel átítatjuk.

### Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.