

## Padlóolaj

### Általános termékleírás

<b>Termékleírás</b>	Oldószermentes, légszaktív padlóalapozó és befejező kezelésre alkalmas olaj jó beszívódási és tapadási képességgel. A padlóolaj a puhafát és a parafát ellenállóvá, dörzsölés állóvá, szennyeződésállóvá és vízállóvá. Az alap színtónusát enyhén mélyíti, és élénkíti a fák erezetét.
<b>Felhasználási terület</b>	Kezeletlen és nedvszívó fapadlók és tömörfa munkalapok vagy parafa padlók beltéri alapozásához ill. tömörfa munkalapok alapozó- és befejező kezeléséhez. A járulékos anyagban gazdag fák pl. tölgy, gesztenye vagy egyes trópusi fák, parafa, szalagparketták ragasztóinak puhító anyagai késleltethetik a száradást vagy színváltozást okozhatnak. A felületkezelés előtt próbát kell végezni. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.
<b>Összetétel</b>	Kötőanyag: lenolaj, tungfaolaj Oldószer: víz Segédanyagok: növényi bázisú emulgeáló, kobalt-linolsav (ólommentes szárítóadalék), metilcellulóz
<b>Szín</b>	színtelen, felkenéskor tejszínű felületet ad, száradás után színtelenné válik
<b>Tárolás</b>	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.
<b>Eltarthatóság</b>	Zárt állapotban legalább 2 évig eltartható.
<b>Kiszerezés</b>	0,75 l.; 2,5 l.; 10 l.
<b>Veszélyesség</b>	Nincs veszélyességi jelölés.
<b>Műszaki adatok</b>	
<b>Specifikus súly</b>	ca. 0,98 g/ml
<b>Viszkozitás</b>	ca. 24 mp (DIN 4 mm) 20 °C
<b>Gyulladáspon</b>	Nincs mivel 250 °C fölött van
<b>Felhasználás</b>	70-90 ml/m <sup>2</sup> rétegenként normális nedvszívó felületnél. Bütü és a parafa nagyobb mennyiséget is felvehet.
<b>Száradási idő</b>	20 °C közepes páratartalomnál 8-10 óra múlva száraz és csiszolható, erősen nedvszívó felületeknél a további kezelés 12-24 óra múlva történhet.
<b>Feldolgozási útmutató</b>	
<b>Alkalmas alapfelületek</b>	Kezeletlen és nedvszívó fa és parafa felületek. Lásd.: Felhasználási terület.
<b>Felületi kívánalmak</b>	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. A csiszolási port olajozás előtt eltávolítani.
<b>Feldolgozás</b>	Eccettel vagy szivaccsal vékonyan egyenletesen felvinni a felületre. Jobb kétszer nagyon kicsit, mint egyszer sokat. 10 °C alatt ne használjuk.
<b>Alapozás</b>	...lakkozás előtt: egy vékony réteg padlóolaj. Továbbkezelés padlóakkal. ...viaszolás előtt: egy-két réteg padlóolaj. Hagyjuk száradni. Parafa és erősen nedvszívó fák esetében további réteg is szükséges lehet. Ügyeljünk, hogy felesleg ne maradjon a felületen, mert fénykülönbségek lehetnek. A be nem szívódott olajat 20 percmúlva ronggyal vagy gumispachtlival eltávolítani ill. eloszlatni. ...felületzárásként: pl. konyhai munkalapokra (nem padlóokra): Több vékony réteget felvinni míg a fa át nem itatódik. A be nem szívódott olajat 20 perc múlva visszatörölni. Száradni hagyni, majd finom csiszolópapírral enyhén átcsiszolni. A padlóviaszt ronggyal vagy szivaccsal vékonyan felületzárásként rádörzsölni.

## Padlóolaj

<b>Felújítás</b>	Lakkozott padlókról a lakkréteget teljesen lecsiszolni, majd új réteget felvinni. Mozgó viasz rétegeket eltávolítani és egyszer biopin padlóviasszal vékonyan utánkezelni, majd polírozni. Részben elkopott padlót megtisztítani, kopott részt egyszer utánkezelni és polírozni. Más gyártók viaszával kezelt padlók esetében komplett utánkezelést csinálni és polírozni hogy ne legyen fényeltérés.
<b>Szerszámtisztítás</b>	Használat után melegvízzel és szappannal lehet letisztítani. Tiszta vízzel jól kiöblíteni. Rövidebb munkaszünetekben a szerszámot vízbe állítani vagy előírás szerint tisztítani.
<b>Felhasználási útmutató</b>	A túl vastag viaszréteg meghosszabbítja a száradási időt, különösen a fugáknál és mélyedéseknél tejszerű felületet képez.
<b>Tisztítás és ápolás</b>	A viaszolt padlót eleinte kímélni kell. Tisztítás meleg szappanos vízzel történhet. Időnként a felmosóvízbe tegyünk egy kevés biopin padlóápolószert. Semmiképp ne engedjük meg, hogy a viaszréteg teljesen elkopjon, mert az alapba szennyeződés maradványok kerülhetnek, amely átfogóbb javítási munkát tesz szükségessé. Elhasználdott felületeket újra kell viaszolni.
<b>Biztonsági intézkedések</b>	Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért a padlóolajja szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk vagy vízzel átítatjuk.
<b>Hulladékkezelés</b>	A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.