

## Méhviaszbalzsam

### Általános termékleírás

<b>Termékleírás</b>	Oldószermentes átlátszó viaszkészítmény beltéri felületek nemesítésére, ápolására. A természetes fajleget a méhviaszbalzsam kiemeli és ápolja. Sima, selyemfényű felületet kölcsönöz, amely víztaszító és légzésaktív. A méhviasszal kezelt felületek antisztatikusak.
<b>Felhasználási terület</b>	Kezeletlen vagy alapozott fafelületek beltéri kezeléséhez mint bútor, ajtó, játék, stb. A méhviaszbalzsam szintén alkalmas bőrtermékek, mint pl. cipők, motoros ruházat impregnálására és ápolására. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.
<b>Összetétel</b>	Kötőanyag: méhviasz, karnaubaviasz, lenolaj, tung faolaj Oldószer: víz Segédanyagok: kobalt-linolsav (ólommentes szárítóadalék), növényi bázisú emulgeáló, metilcellulóz
<b>Szín</b>	Nedves állapotban tejszerű, száradás után átlátszó.
<b>Tárolás</b>	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.
<b>Eltarthatóság</b>	Zárt állapotban, legalább 2 évig eltartható.
<b>Kiszerezés</b>	0,5 l; 1 l.
<b>Veszélyesség</b>	Nem veszélyes.
<b>Műszaki adatok</b>	
<b>Specifikus súly</b>	ca. 0,98 g/ml
<b>Viszkozitás</b>	tixotróp
<b>Gyulladáspon</b>	Nincs mivel 200 oC felett van.
<b>Felhasználás</b>	Ca. 60 ml/m <sup>2</sup> rétegenként.
<b>Száradási idő</b>	20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-5 h múlva polírozható, átszáradás 1-2 nap múlva.
<b>Feldolgozási útmutató</b>	
<b>Alkalmas alapfelületek</b>	Fa és sima bőr felületek.
<b>Felületi kívánalmak</b>	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
<b>Feldolgozás</b>	A méhviaszbalzsamot ecsettel vékonyan vagy ronggyal bedörzsölve felhordani. Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C.
<b>Előkezelés</b>	Gyantagazdag és trópusi fákat biopin oldószerrel átdörzsölni. Próbát kell végezni és a kezeletlen felületet alapozó olajjal előkezelni.
<b>Befejező kezelés</b>	A méhviaszbalzsamot vékonyan, egyenletesen rostirányban felhordani. Szükség esetén második réteg felvitele előtt száradni hagyni.
<b>Utókezelés</b>	Selymesen csillogó felület eléréséhez a felületet száradás után egy nem szálalódó ronggyal vagy polírozókefével enyhe nyomással átpolírozni.
<b>Felújítás</b>	Vízfoltok ill. kisebb sérülések kiküszöbölésére, valamint kopott felületek felfrissítéséhez kevés balzsamot vékonyan ronggyal felvinni.
<b>Feldolgozási útmutató</b>	A túl vastag viaszréteg meghosszabbítja a száradási időt, különösen a fugáknál és mélyedéseknél tejszerű felületet képez. Pácolt bútorok kezelésénél kövessük a pácgártó utasításait. Alkáli pácolt felületeknél (hamuszír és nátronlúg) feltétlenül alaposan mossuk át és pl. ecetes vízzel semlegesítsük.
<b>Szerszámtisztítás</b>	Használat után azonnal melegvízzel, szappannal. Tiszta vízzel kiöblíteni. Hosszabb munkaszünet esetén a kenőszerszámot vízbe állítani.

## Méhviaszbalzsam

### Biztonsági intézkedések

Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a balzsammal szennyezett rongyokat nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átítatjuk. Csiszoláskor a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját ki kell üríteni és a csiszolatport kültérben kell elhelyezni, tárolni, hogy nehogyan lángot kapjon.

### Tisztítás és ápolás

Csak nedves törleronggyal és adott esetben enyhe tisztítószerrel tisztítani.

### Bőrápolás

Gyermekektől jól elzárva tartandó! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a balzsammal szennyezett rongyokat nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve hagyjuk száradni vagy vízzel átítatjuk. Csiszoláskor a keletkezett csiszolatpor hasonló hatású, ezért a porszívó porzsákját kiüríteni és a csiszolatport kültérben elhelyezni, tárolni, hogy nehogyan lángot kapjon.

### Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven a megfelelő hulladéktárolóba tenni.