

Teak-olaj

Általános termékleírás

Termékleírás	Ápoló és védő szintelen, speciális készítmény növényi nyersanyagokból. A fa erezetét, színét kiemeli. A felületnek enyhén selymes fényt kölcsönöz, amely víz- és szennytaszító.
Felhasználási terület	Különleges ápolásra kezeletlen vagy olajozott keményfabútorok kezeléséhez (teak, paliszander, akác, stb.) de fenyőfélék kezeléséhez is alkalmas (borovi, lucfenyő, stb.) beltérben. Időjárásálló fákhhoz mint a teak és az akác kültérben is alkalmazható. Gyermekjátékokra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.
Összetétel	Kötőanyag: ricinusolaj párlat, lenolaj, tungfaolaj és modifikált kolofónium Oldószer: citrusterpén Segédanyagok: ólom- és báriummentes szárítóadalék
Szín	színtelen
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban legalább 3 évig eltartható.
Kiszerezés	0,5 l.
Veszélyesség	B osztály, gyúlékony
Műszaki adatok	
Specifikus súly	ca. 0,89 g/ml
Viszkozitás	ca. 14 mp (DIN 4 mm) 20 °C
Gyulladáspont	ca. 46 °C
Felhasználás	ca. 60-70 ml/m ² rétegenként normális nedvszívó felületnél
Száradási idő	20 °C közepes páratartalomnál 3-5 óra múlva száraz.
Feldolgozási útmutató	
Alkalmas alapfelületek	Fa.
Felületi kívánalmak	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek, az ásványi alapoknak kémiaiilag semlegesnek kell lennie.
Feldolgozás	Ecsettel vagy egy nem szőszőlődő ronggyal felhordani. 8 °C alatt ne használjuk.
Hígítás	Feldolgozásra kész állapotú. Szükség esetén biopin oldószerrel hígítható.
Előkezelés	A gyantagazdag és az olajos fákat (pl. teak) biopin oldószerrel át kell dörzsölni.
Alapozás	A teakolajat ecsettel 1-2-szer vékonyan egyenletesen kezelni. A nem beszívódott olajat 10 perc múlva egy rongy segítségével letörölni, majd hagyjuk száradni. Száradás után (3-5 óra) a felületet kevés olajjal egy rongy segítségével vékonyan átkenni. Profitipp: Kezeletlen teakfát teakolajjal beereszteni. Az olajat azonnal 240-es papírral rostirányban a fába becsiszni. Utána a felületet letörölni és hagyjuk száradni. Száradás után a felületet kevés olajjal és ronggyal többször vékonyan átdörzsölni, majd hagyjuk száradni.
Ápolás és tisztítás	Ne használjunk agresszív tisztítószereket. A zsírfoltokat biopin oldószerrel távolítsuk el. Kevés teakolajat egy ronggyal vékonyan egyenletesen felvinni. Hagyjuk száradni. Szükség esetén még egy réteget felvinni.
Szerszámtisztítás	biopin oldószerrel

Teak-olaj

Biztonsági intézkedések

A termék éterikus citrushéjolajat tartalmaz, lenyelése egészségkárosító hatású. Allergiás reakciók előfordulhatnak. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a teak-olajjal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.