

Biopin - Teak-olaj

Általános termékleírás

Termékleírás

Felhasználási terület

Összetétel

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerezés

Veszélyesség

Műszaki adatok

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspon

Felhasználás

Száradási idő

Feldolgozási útmutató

Alkalmos alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Hígítás

Előkezelés

Alapozás

Ápolás és tisztítás

Szerszámtisztítás

Biztonsági intézkedések

Hulladékkezelés

Utasítások

Ápoló és védő szintelen, speciális készítmény növényi nyersanyagokból. A fa erezetét, színét kiemeli. A felületnek enyhén selymes fényt kölcsönöz, amely víz- és szennytaszító. Különleges ápolásra kezeletlen vagy olajozott keményfabútorok kezeléséhez (teak, paliszander, akác, stb.) de fenyőfélék kezeléséhez is alkalmas (borovi, lucfenyő, stb.) beltérben. Időjárásálló fákhoz mint a teak és az akác kültérben is alkalmazható. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.

Kötőanyag: ricinusolaj párlat, lenolaj, faolaj és modifikált kolofónium

Oldószer: citrusterpén

Segédanyagok: ólom- és báriummentes szárítóadalék

színtelen

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.

Zárt állapotban legalább 3 évig eltartható.

0,5 l.

B osztály, gyúlékony

ca. 0,89 g/ml

ca. 14 mp (DIN 4 mm) 20 °C

ca. 46 °C

ca. 60-70 ml/m² rétegenként normális nedvszívó felületnél

20 °C közepes páratartalomnál 3-5 óra múlva száraz.

Fa.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek, az ásványi alapoknak kémiaiilag semlegesnek kell lennie.

Ecsettel vagy egy nem szőszölődő ronggyal felhordani. 8 °C alatt ne használjuk.

Feldolgozásra kész állapotú. Szükség esetén biopin oldószerrel hígítható.

A gyantagazdag és az olajos fákat (pl. teak) biopin oldószerrel át kell dörzsölni.

A teakolajat ecsettel 1-2-szer vékonyan egyenletesen kezelni. A nem beszívódott olajat 10 perc múlva egy rongy segítségével letörölni, majd hagyjuk száradni. Száradás után (3-5 óra) a felületet kevés olajjal egy rongy segítségével vékonyan átkenni.

Profitipp: Kezeletlen teakfát teakolajjal beereszteni. Az olajat azonnal 240-es papírral rostirányban a fába becsiszni. Utána a felületet letörölni és hagyjuk száradni. Száradás után a felületet kevés olajjal és ronggyal többször vékonyan átörzsölni, majd hagyjuk száradni.

Ne használjunk agresszív tisztítószereket. A zsírfoltokat biopin oldószerrel távolítsuk el. Kevés teakolajat egy ronggyal vékonyan egyenletesen felvinni. Hagyjuk száradni. Szükség esetén még egy réteget felvinni.

biopin oldószerrel

A termék éterikus citrushéjolejat tartalmaz, lenyelése egészségkárosító hatású. Allergiás reakciók előfordulhatnak. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladások, ezért a teakolajjal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk.

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladékátrolóba tenni.

A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja.

www.biopin.hu • www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utastítások: A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2003 március